

Viimeksi päivitetty: 2.2.2011

# PAROC InVent 100 N1



## Tuotekuvaus

Harmaalla lasiuhovalla päällystetty kivivillalevy.

## Käyttökohteet

Ilmastointikojoiden ja -laitteiden sisäpuolinen lämmön- ja ääneneristys.

## Tekniset ominaisuudet

### Nimellistiheys

80-180 kg/m<sup>3</sup>

### Maksimikäyttölämpötila

250 °C

Päällysteen pintalämpötila ei saa ylittää 80 °C (lämpötilarajoitus määräytyy päällysteen liima-aineen lämmönkestävyyden mukaan). Useiden päällysteettömien kivivillaeristeiden korkein käyttölämpötila on +750°C. Sideaine poistuu eristeestä siltä osin kun sen lämpötila ylittää +200°C. Eristyskyky säilyy kuitenkin ennallaan, puristusjännitys heikkenee. Kivivillaeristeiden sintraantumislämpötila on >1000 °C (DIN 4102 standardin mukaisesti).

## Mitat

### Leveys x Pituus

900 x 1800 mm  
600 x 1200 mm  
1200 x 1800 mm

### Paksuus

10-50 mm  
10-50 mm  
10-50 mm

### Muut mitat

Muut mitat sopimuksen mukaan.

Toleranssit SFS 5454 mukaisesti.

## Pakkaus

Muovi tai kartonki. Muovilla suojattu lavapakkaus.

### Pakkauskoko

Ks. voimassaoleva hinnasto

## Palo-ominaisuudet

### Palo-ominaisuudet Euroluokka

A1

### Palamattomuus

Perustuote palamaton

Arvot ovat valmistajan ilmoittamia.

## Mekaaniset ominaisuudet

### Puristusjännitys 10% painamalla, CS(10), ( $\sigma_{10}$ )

≥10 kPa

## Äänenvaimennus

### Paksuus

10-50 mm  
10-50 mm  
10-50 mm

## Päästöt

### Päästöluokitus

M1

### Standardin mukaisesti

EN 13501-1

### Standardin mukaisesti

EN ISO 1182

### Standardin mukaisesti

EN 826

### Äänenvaimennuskerroin

Riippuu paksuudesta  
Standardin mukaisesti ISO 354-1985

### Standardin mukaisesti

Indoor Climate 2006



PAROC OY AB, PL 47 (Läkkisepäntie 23), 00621 Helsinki, Puh. 046 876 8000, Faksi 046 876 8002, www.paroc.fi

Tiedot tässä tuotelehtisessä ovat yksinomainen ja täydellinen kuvaus tuotteen ominaisuuksista. Tämän tuotelehdisten sisältöä ei ole pidettävä takuun antamisena. Sikäli kuin tuotetta käytetään sellaiseen tarkoitukseen, johon sitä ei ole tämän tuotelehdisten antamien tietojen mukaisesti tarkoitettu, emme voi taata tuotteen soveltuvuutta kyseiseen käyttötarkoitukseen, elleimme ole erikseen kysyttäessä vahvistaneet tuotteen soveltuvan tavallisesta poikkeavaan käyttötarkoitukseen. Tämä tuotelehtinen korvaa aiemmat tuotelehtiset. Pidätämme oikeudet muokata tai muuttaa tuotelehtisiamme. PAROC ja punavalkoraidat ovat Paroc Oy Ab:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. © Paroc Group 2010