


# PAROC Section Bend AluCoat T



## Tuotekuvaus

Verkkovahvistetulla alumiinilaminaatilla päällystetystä vuorivillakourusta valmistettu putkikäyräeriste. Päällysteessä on teippisulkija pituussaumassa.

## Käyttökohteet

Lämpöputkien, ilmanvaihtokanavien ja PVC-, sadevesi- ja viemäriputkistojen palo-, lämmön- ja hikoilueristys.

## Tekniset ominaisuudet

### Maksimikäyttölämpötila

250 °C

Päällysteen pintalämpötila ei saa ylittää 80°C (lämpötilarajoitus määräytyy päällysteen liima-aineen lämmönkestävyyden mukaan). Useiden päällysteettömien vuorivillaeristeiden korkein käyttölämpötila on +750 °C. Sideaine poistuu eristeestä siltä osin kun sen lämpötila ylittää +200 °C. Eristyskyky säilyy kuitenkin ennallaan, puristusjännitys heikkenee. Vuorivillaeristeiden sintraantumislämpötila on >1000 °C (standardin DIN 4102-17 mukaisesti).

## Mitat

**Paksuus**  
20-100 mm

**Sisähalkaisija**  
12/15-159 mm

## Pakkaus

Muovi tai kartonki. Muovilla suojattu lavapakkaus.

## Pakkauskoko

Ks. voimassaoleva hinnasto

## Palo-ominaisuudet

**Palo-ominaisuudet Euroluokka**

A2<sub>L</sub> - s1, d0

**Standardin mukaisesti**

EN 13501-1

## Lämmönjohtavuus

**Lämmönjohtavuus 10 °C,  $\lambda_{10}$**  0,034 W/mK

**Lämmönjohtavuus 50 °C,  $\lambda_{50}$**  0,037 W/mK

**Lämmönjohtavuus 100 °C,  $\lambda_{100}$**  0,042 W/mK

**Lämmönjohtavuus 150 °C,  $\lambda_{150}$**  0,049 W/mK

**Lämmönjohtavuus 200 °C,  $\lambda_{200}$**  0,059 W/mK

Valmistajan ilmoittama.



**PAROC OY AB**, PL 47 (Läkkisepäntie 23), 00621 Helsinki, Puh. 046 876 8000, Faksi 046 876 8002, [www.paroc.fi](http://www.paroc.fi)

Tiedot tässä tuotelehtisessä ovat yksinomainen ja täydellinen kuvaus tuotteen ominaisuuksista. Tämän tuotelehtisen sisältöä ei ole pidettävä takuun antamisena. Sikäli kuin tuotetta käytetään sellaiseen tarkoitukseen, johon sitä ei ole tämän tuotelehtisen antamien tietojen mukaisesti tarkoitettu, emme voi taata tuotteen soveltuvuutta kyseiseen käyttötarkoitukseen, elleimme ole erikseen kysyttäessä vahvistaneet tuotteen soveltuvan tavallisesta poikkeavaan käyttötarkoitukseen. Tämä tuotelehtinen korvaa aiemmat tuotelehtiset. Pidätämme oikeudet muokata tai muuttaa tuotelehtisiämme. PAROC ja punavalkoraidat ovat Paroc Oy Ab:n rekisteröity tavaramerkki. © Paroc Group 2009