

PAROC High Temperature Slab



Trumpas aprašymas

Plokštė iš akmens vatos aukštai temperatūrai

Naudojimas

Izoliacija aukštai temperatūrai.

Techninės savybės

Nominalus tankis

230 kg/m³

Maksimali naudojimo temperatūra

900 °C

Aukščiausia rekomenduojama darbinė temperatūra įvairiems akmens vatos gaminiams be dangos yra 750°C. Rišiklis pradeda garuoti kai temperatūra viršyja 200°C. Izoliacinės savybės nekinta, tačiau stipris gniuždymui sumažėja. Akmens vatos gaminių lydimosi temperatūra yra daugiau kaip 1000°C (pagal DIN 4102).

Matmenys

Plotis x Ilgis
600x900 mm

Storis
20-100 mm

Matmenys pagal SFS 5454.

Pakavimas

Kartoninės dėžės.

Vienos pakuotės dydis

300x600x900mm

Ugniaatsparumo savybės

Degumas

Nedegi medžiaga

Pagal

EN ISO 1182

Šiluminės savybės

| | |
|--|------------|
| Šilumos laidumas 10 °C, λ_{10} | 0,055 W/mK |
| Šilumos laidumas 50 °C, λ_{50} | 0,057 W/mK |
| Šilumos laidumas 100 °C, λ_{100} | 0,060 W/mK |
| Šilumos laidumas 150 °C, λ_{150} | 0,064 W/mK |
| Šilumos laidumas 200 °C, λ_{200} | 0,068 W/mK |
| Šilumos laidumas 300 °C, λ_{300} | 0,081 W/mK |
| Šilumos laidumas 400 °C, λ_{400} | 0,097 W/mK |
| Šilumos laidumas 500 °C, λ_{500} | 0,118 W/mK |

Gamintojo deklaruojami dydžiai.


Mechaninės savybės

Gniuždomasis įtempis, kai gaminyje deformuojamas 10%, deklaruojamoji CS(10), (σ_{10}) vertė,

≥130 kPa

Pagal

EN 826



0809



UAB PAROC, Savanorių pr. 124, 03153 Vilnius, Telefonas +370 5 274 00 21, Faksas +370 5 274 00 02, www.paroc.lt

Šiame duomenų lape yra pateikta pagrindinė informacija, apibūdinanti gaminį ir jo technines savybes. Tačiau šiame duomenų lape pateikta informacija vartotojui automatiškai nesuteikia komercinės garantijos. Panaudojus gaminius netinkamai arba ne pagal paskirtį, gamintojas neprisiima atsakomybės dėl gaminio tinkamumo, išskyrus tuos atvejus kai gamintojas į atskirą paklausimą išreiškė raštiškai patvirtintą pritarimą tokiam pritaikymui. Šis gaminio duomenų lapas keičia visas ankstesnes duomenų lapų versijas. Nuolat tobulindami savo gaminius, mes pasilieiname teisę keisti bei pildyti duomenų lapo informaciją. PAROC ir raudonai balti dryžiai yra registruoti Paroc Oy Ab prekės ženklai. © Paroc Group 2009