

PAROC®-rakennuseristeet, tekniset tiedot

Kesäkuu 2010

CE-merkitty EN13162 mukaan

Tuotenimi	Kuvaus ja pinnoite	Lämmönjohtavuus, λ_D W/mK	Paloluokka, Euroluokka	Puristusjännitys, CS(10), kPa	Puristuslujuus, CS(Y), kPa	Pistekuorma, PL(5), N	Vetolujuus, TR, kPa	Lyhytaikainen vedenimeyty- minen, WS, kg/m ²	Pitkäaikainen vedenimeyty- minen, WL(P), kg/m ²	Vesihöyrynläpäisy / -vastus (MUJ tai Zi), (m ² · h · Pa/mg) *)
Yleiseristeet										
PAROC eXtra plus UUTUUS	pinnoittamaton levy	0,034	A1					1	3	MU1
PAROC eXtra	pinnoittamaton levy	0,036	A1					1	3	MU1
PAROC UNM 37	pinnoittamaton matto	0,037	A1					1	3	MU1
PAROC UNM 37p	paperipintainen matto	0,037	F					1	3	Z(0,64)
PAROC UNM 37pz	paperipintainen puristettu matto	0,037	F					1	3	Z(0,64)
PAROC UNM 37z	puristettu matto	0,037	A1					1	3	MU1
Tuulensuojat ja seinäeristeet										
PAROC WPS 1n	Tyvek-pintainen levy	0,036	F					1	3	Z(0,19)
PAROC WPB 3n UUTUUS	Tyvek-pintainen levy	0,034	F tai A2-s1,d0**)					1	3	Z(0,19)
PAROC WPS 3n (i)	Tyvek-pintainen levy	0,032	F tai A2-s1,d0**)					1	3	Z(0,19)
PAROC WPS 3nt (i)	Tyvek ja lasikuituhuopapintainen levy	0,032	F tai A2-s1,d0**)					1	3	Z(0,19)
PAROC Cortex UUTUUS	tuulitiivis pinnoite	0,033	A2-s1,d0					1	3	Z(0,17)
PAROC Renova n	Tyvek-pintainen levy	0,033	F					1	3	Z(0,19)
PAROC WAS 25t (i)	lasikuituhuopapintainen levy	0,033	A1					1	3	MU1
PAROC WAB 10t	lasikuituhuopapintainen levy	0,036	A1					1	3	MU1
PAROC FPS 8a UUTUUS	alumiinipintainen levy (Termolevy)	0,034	A1					1	3	Z(12,4)
Rappausaluseristeet										
PAROC FAS 1(r)	pinnoittamaton levy	0,035	A1	5				1	3	MU1
PAROC FAB 3(r)	pinnoittamaton levy	0,037	A1	50			10	1	3	MU1
PAROC FAS 4(r)	pinnoittamaton levy	0,038	A1	40			15	1	3	MU1
PAROC FAL 1	pinnoittamaton lamelli	0,040	A1		50		80	1	3	MU1
Betonielementtieristeet										
PAROC PreCast UUTUUS	pinnoittamaton levy	0,034	A1	5				1	3	MU1
PAROC PreCast gt UUTUUS	lasikuituhuopapintainen levy, urat yhteen suuntaan	0,034	F	5				1	3	Z(0,18)
PAROC PreCast ggt UUTUUS	lasikuituhuopapintainen levy, ristiinuritettu	0,034	F	5				1	3	Z(0,18)
PAROC COS 5	pinnoittamaton levy	0,035	A1	5				1	3	MU1
PAROC COS 5gt	lasikuituhuopapintainen levy, urat yhteen suuntaan	0,035	F	5				1	3	Z(0,18)
PAROC COS 5ggt	lasikuituhuopapintainen levy, ristiinuritettu	0,035	F	5				1	3	Z(0,18)
PAROC COS 10	pinnoittamaton levy	0,035	A1	10				1	3	MU1
PAROC COS 10gt	lasikuituhuopapintainen levy, urat yhteen suuntaan	0,035	F	10				1	3	Z(0,18)
PAROC COS 10ggt	lasikuituhuopapintainen levy, ristiinuritettu	0,035	F	10				1	3	Z(0,18)
PAROC COS 15	pinnoittamaton levy	0,036	A1	15				1	3	MU1
PAROC COL 40	pinnoittamaton lamelli	0,039	A1		40		70	1	3	MU1
PAROC COL 40g	pinnoittamaton lamelli, urat yhteen suuntaan	0,039	A1		40		70	1	3	MU1

Tuotenimi	Kuvaus ja pinnoite	Lämmönjohtavuus, λ_b , W/mK	Paloluokka, Euroluokka	Puristusjännitys, CS(10), kPa	Puristuslujuus, CS(Y), kPa	Pistekuorma, PL(5), N	Vetolujuus, TR, kPa	Lyhytaikainen vedenimeytyminen, WS, kg/m ²	Pitkäaikainen vedenimeytyminen, WL(P), kg/m ²	Vesihöyrynläpäisy / -vastus (MUj tai Zi), (m ² · h · Pa/mg) *)
Kattoeristeet, ala- ja välikerros										
PAROC ROS 30	pinnoittamaton levy	0,036	A1	30	250		1	3	MU1	
PAROC ROS 30g	uritettu pinnoittamaton levy	0,036	A1	30	250		1	3	MU1	
PAROC ROS 40	pinnoittamaton levy	0,037	A1	40	350		1	3	MU1	
PAROC ROS 40g	uritettu pinnoittamaton levy	0,037	A1	40	350		1	3	MU1	
PAROC ROS 50	pinnoittamaton levy	0,038	A1	50	450		1	3	MU1	
PAROC ROS 50t	lasikuituhuopapintainen levy	0,038	A1	50	450		1	3	MU1	
PAROC ROS 60	pinnoittamaton levy	0,039	A1	60	550		1	3	MU1	
Kattoeristeet, pintakerros										
PAROC ROB 50t (j)	lasikuituhuopapintainen levy	0,037	A1	50	500		1	3	MU1	
PAROC ROB 60	pinnoittamaton levy	0,038	A1	60	600		1	3	MU1	
PAROC ROB 80t	lasikuituhuopapintainen levy	0,038	A1	80	700		1	3	MU1	
Palosuoja- tuotteet										
PAROC FPB 10	pinnoittamaton levy	0,035	A1				1	3	MU1	
PAROC FPS 14	pinnoittamaton levy	0,037	A1				1	3	MU1	
PAROC FPS 14t	lasikuituhuopapintainen levy	0,037	A1				1	3	MU1	
Muut tuotteet										
PAROC GRS 20	pinnoittamaton levy	0,035	A1	20	150		1	3	MU1	
PAROC SSB 1	pinnoittamaton levy	0,035	A1	15			1	3	MU1	
PAROC SSB 2t (j)	lasikuituhuopapintainen levy	0,037	A1	40			1	3	MU1	
PAROC CGL 20	pinnoittamaton lamelli	0,038	A1		20	20	1	3	MU1	
PAROC CGL 80	pinnoittamaton lamelli	0,041	A1		50	80	1	3	MU1	

*) Kosteusvastus Z_p (m² · s · Pa/kg), $Z_p = Z \cdot 3,60 \cdot 10^9$

**) Täyttää paloluokan A2-s1,d0, mikäli Tyvek-kalvo käännetään lämmöneristeeseen päin.

Muut tuotetiedot hinnastosta tai tuotekorteista www.paroc.fi/digikansio

Tuotenimien lisäysohjeiden selitykset

a	alu covered	alumiinipinnoite	p	paper covering	paperipinnoite
c	coated	toiselta puolelta ruiskupinnoitettu	r	rubbed down, grinded	hiottu
cc	coated both sides	molemmiin puoliin ruiskupinnoitettu	t	tissue, glasfibre	lasikuituhuopa
d	plastic	muovipinnoite	y	Y-shaped joint	näkyviin jäävän tasopinnan reunat viistetty
g	grooved	uritettu	z	compressed package	puristettu
j	joint	pontti	gt	grooved/tissuefaced	uritettu ja pinnoitettu
k	slash	viilto	gj	grooved/joint	uritettu ja pontattu
n	non-woven tissue	non-woven pinnoite	ggt	grooved/tissue	ristiinuritettu huopapinta



Lisätietoa Paroc Rakentajaneuvonnasta
puhelin: 046 876 8100
sähköposti: rakentajaneuvonta@paroc.com

