PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
NO 40447

1.	Jedinečný identifikační kód typu výrobku	**PAROC Pro Slab WR 660 AluCoat**
2.	Typ, šarže nebo výrobní číslo či jiný prvek umožňující identifikaci stavebního výrobku dle požadavků stanovených v článku 11(4):	**Viz štítek na výrobku**
3.	Určený způsob či způsoby použití stavebního výrobku v souladu s příslušnými harmonizovanými technickými podmínkami dle určení výrobce	**Tepelná izolace pro stavební zařízení a průmysl (ThIBEII)**
4.	Název, registrovaný obchodní název nebo registrovaná obchodní značka a kontaktní adresa výrobce dle požadavků stanovených v článku 11(5)	**Paroc Group, Energiakuja 3, FI-00180 Helsinki, Finland**
5.	Je-li to relevantní, jméno a kontaktní adresa zmocněného zástupce, jehož zmocnění se vztahuje na úkoly uvedené v článku 12(2)	**Irelevantní**
6.	Systém nebo systémy hodnocení a ověřování stálosti užitných vlastností stavebního výrobku v souladu s Přílohou V	**Systémy 1 a 3**
7.	V případě deklarace stálosti vlastností vztahujících se k stavebnímu výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma	**Oznámený certifikační orgán č. 0809 provedl určení typu výrobku, počáteční inspekci výrobního závodu a kontrolu výroby v továrně a nepřetržitý dohled, hodnocení a posouzení kontroly výroby v továrně a vydal certifikát stálosti výkonu pro reakci na oheň. Oznámená zkušební laboratoř č. 0751, č. 0809 a/nebo č. 1235 provedla zkušební zprávy pro ostatní relevantní deklarované vlastnosti.**

8. Deklarovaný výkon

Základní charakteristiky		**Vlastnost**											
Tepelný odpor	Tepelná vodivost	°C	10	50	100	150	200	300	400	500	600	660	Harmonizované technické podmínky EN 14303
		λ_D W/(m*K)	0,035	0,039	0,045	0,052	0,060	0,081	0,107	0,140	0,175	0,200	
	Tloušťka	d_D = 20 mm - 210 mm Tolerance tloušťky T5											
Požární odolnost		A1											
Trvanlivost tepelného odporu vůči stárnutí / degradaci		Maximální provozní teplota ST(+)660 (=660 °C)											
Trvanlivost tepelného odporu vůči vysoké teplotě		Maximální provozní teplota ST(+)660 (=660 °C)											
Požární odolnost vůči stárnutí / degradaci		Vlastnosti trvanlivosti A1											
Trvanlivost reakce na oheň vůči vysoké teplotě		Vlastnosti trvanlivosti A1											
Pevnost v tlaku		NPD											
Propustnost vody		Krátkodobá nasákavost vody WS1 (≤ 1 kg/m²)											
Propustnost vodní páry		Tloušťka vzduchové vrstvy ekvivalentní difúzi vodní páry MV2 (s_d = 200m)											
Hodnoty uvolňovaných částic		Stopová množství ve vodě rozpustných chloridových iontů CL10 (≤ 10 ppm) a hodnota pH NPD											
Akustická absorpce index		NPD											
Uvolňování nebezpečných látek		NPD											
Hoření postupujícím žhnutím		NPD											
NPD		Výkon není určen											

9. Úrovně výkonu produktu uvedené v bodech 1 a 2 výše jsou v souladu s úrovněmi výkonu uvedenými v bodě 8. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podpis za výrobce:
Marjut Haapala, Product Certification Manager, Paroc Group Oy

Marjut Haapala

Helsinki 2021-02-10