

PAROC BLT 3

Løsulld

PAROC BLT 3 løsulld er en blød granuleret stenuldsisolering til loftbjælkelag, skråtage og vægge i alle bygnings brandklasser. Produktet kan installeres ovenfra ved indblæsning i vandrette eller let skråstillede åbne lofts bjælkelag (lambda 0,041 W/mK), eller i lukkede konstruktioner, parallelle lofter, vægge og strøer ved indblæsning (lambda 0,036 W/mK).

Installation af løsulld er meget brugervenlig, og under visse forudsætninger kan den også indblæses oven på eksisterende isoleringslag i god stand.

Stenuldsbaseret løsulld indblæses altid tørt. Ved indblæsning af løsullden beregnes et sætningsstillæg til isoleringstykkelsen for at kompensere for fremtidige sætninger, i åbne lofts bjælkelag $\leq 5\%$ og i lukkede rum $\leq 1\%$.

Du kan få Paroc løsulldsmontagearbejde og nødvendige klargøringsvejledninger hos løsulldsentreprenøren.



Produktblad

25.3.2026

Forpakning

Plastpakker på palle

Produktegenskaber iht EN 14064

Brugskode	MW-EN14064-1-S1-MU1 and MW-EN14064-1-S2-MU1 for Loft
DoP nummer	30003
Reaktion på brand, Euroklasse	A1
Varmeledningsevne	Se tabel nedenfor
Vanddamptransmission	1
Forligsgruppe, Si, Tagrum	2
Forligsgruppe, Si, Rammekonstruktion, hældning $\leq 45^\circ$	1
Forligsgruppe, Si, Rammekonstruktion, hældning $> 45^\circ$	1

Konstruktion	Anvendt densitet	Varmeledningsevne
Tagrum	$\geq 33 \text{ kg/m}^3$	0,041 W/mK
Rammekonstruktion, hældning $\leq 45^\circ$	$\geq 55 \text{ kg/m}^3$	0,036 W/mK
Rammekonstruktion, hældning $> 45^\circ$	$\geq 70 \text{ kg/m}^3$	0,036 W/mK

Brandtekniske egenskaber

Antændelighed

Ikke brændbar

Miljøegenskaber

EUCEB-mærkningen (European Certification Board for Mineral Wool products) på vores produkter bekræfter, at fibrene i PAROC Stenuld opfylder kravene til bioopløselighed i EU-direktiv nr. 1272/2008. Det tyske RAL-kvalitetsmærke bekræfter, at kravene til bioopløselighed og sikkerhed er opfyldt i henhold til den tyske tekniske forskrift TRGS905.

PAROC Stenuld er lavet af sten. Indholdet af produktet er ca. 2% stenuldsfibre og ca. 98% luft. De fremragende egenskaber, der findes i stenuldsisolering, er baseret på egenskaber, der følger med valget af råmateriale. PAROC Stenuld bevarer sin isoleringsevne og dimensioner i hele bygningens referencelevetid, som anses for at være mindst 50 år.

Certifikater og godkendelser

EU Overensstemmelseserklæring

0809-CPR-1014

Tekniske oplysninger indeholdt heri formidles uden gebyrer eller forpligtelser og gives og accepteres af modtageren på egen risiko. Da brugsbetingelserne kan variere og er uden for vores kontrol, giver Paroc ingen erklæring om, og er ikke ansvarlig for, nøjagtigheden eller pålideligheden af de data, der er tilknyttet bestemte anvendelser af et givet produkt beskrevet i dette dokument. Paroc forbeholder sig ret til at ændre dette dokument uden forudgående varsel. PAROC er registreret varemærke tilhørende Paroc Group Oy. Dette datablad er gyldigt i følgende lande: Danmark.