


PAROC Pro Wired Mat WR 680 AluCoat

PAROC Pro Wired Mat WR 680 AluCoat er en ikke-brændbar netmåtte af stenuld, med fremragende vandafvisende egenskaber, med forstærket aluminiumsfoliebeklædning og metaltrådnæt på den ene side.

Produktet er beregnet til brand-, akustisk og termisk isolering af industrielt udstyr, herunder trykbeholdere, reaktorer, varmevekslere, kedler, kanaler og rør med stor diameter.

PAROC WR-produkter er et fremragende værktøj til at minimere risikoen for CUI (korrosion under isolering) og bevare de enestående vandafvisende egenskaber ved forhøjede temperaturer. PAROC WR-produkter er sikre at bruge i kombination med maling.

Produktet fås også uden beklædning eller med aluminiumsfoliebeklædning eller med Comfort-beklædning samt med net og sytråd af rustfrit stål (W2) eller med galvaniseret net og sytråd af rustfrit stål (SW2).



Produktblad

2026-10-14

Dimensioner (mm)

Bredde x Længde

Tykkelse

1000 x 2500

100

1000 x 3500

60,80

1000 x 4000

60

1000 x 4500

50

1000 x 6500

40

1000 x 8000

30

Nominal densitet

100 kg/m³

Andre dimensioner er tilgængelige på anmodning.

Produktegenskaber Iht EN 14303

Brugskode MW-EN 14303-T2-ST(+)680-WS1-CL10

DoP nummer 40455

Tykkelse tolerance, T T2

Reaktion på brand, Euroklasse A1

Maksimal driftstemperatur – dimensionsstabilitet 680 °C

Korttids vandoptagelse, W_p ≤ 1 kg/m²

Spormængde af vandopløselige chloridioner ≤ 10 ppm

Varmeledningsevne, λ_D Se tabel nedenfor

°C	10	50	100	150	200	300	400	500	600	680
λ _D W/(m*K)	0,035	0,039	0,045	0,051	0,059	0,078	0,102	0,131	0,167	0,196

Brandtekniske egenskaber

Beklædningens overfladetemperatur må ikke overstige +80 °C (temperaturgrænse fastlagt ud fra limens varmebestandighed).

PAROC Stenuld kan modstå høje temperaturer. Bindemidlet begynder først at fordampe, når dets temperatur overstiger 200°C, mens de brandbeskyttende egenskaber forbliver uændrede. Stenuld har et højt smeltepunkt på over 1000°C (intern testmetode).

Fugteegenskaber

PAROC WR-plader og måtter giver en meget lav vandabsorption (gennemsnitligt vandabsorptionsniveau <0,1 kg/m² efter 300°C/24 timers forvarmning) i henhold til EN 1609 / EN 29767, baseret på 3. parts test i 2019 og intern test i 2023-2024.

Miljøegenskaber

EUCEB-mærkningen (European Certification Board for Mineral Wool products) på vores produkter bekræfter, at fibrene i PAROC Stenuld opfylder kravene til bioopløselighed i EU-direktiv nr. 1272/2008. Det tyske RAL-kvalitetsmærke bekræfter, at kravene til bioopløselighed og sikkerhed er opfyldt i henhold til den tyske tekniske forskrift TRGS905.

PAROC Stenuld er lavet af sten. Indholdet af produktet er ca. 2% stenuldsfibre og ca. 98% luft. De fremragende egenskaber, der findes i stenuldsisolering, er baseret på egenskaber, der følger med valget af råmateriale. PAROC Stenuld bevarer sin isoleringsevne og dimensioner i hele bygningens referencelevetid, som anses for at være mindst 50 år.

Certifikater og godkendelser

EU Overensstemmelseserklæring

0809-CPR-1016

PAROC WR-produkter er sikre at bruge i kombination med overfladebehandling og maling: PAROC WR-produkter er tredjepartstestet og opfylder kravene i den strengeste klasse af LABS-konformitetsstandard (malingbefugtningsforringelse), VDMA 24364.

Opbevaring og installation

PAROC produkter bør opbevares i emballage beskyttet mod ydre vejrforhold.

Installation i overensstemmelse med designforudsætningerne eller baseret på producentens anvisninger.

Tekniske oplysninger indeholdt heri formidles uden gebyrer eller forpligtelser og gives og accepteres af modtageren på egen risiko. Da brugsbetingelserne kan variere og er uden for vores kontrol, giver Paroc ingen erklæring om, og er ikke ansvarlig for, nøjagtigheden eller pålideligheden af de data, der er tilknyttet bestemte anvendelser af et givet produkt beskrevet i dette dokument. Paroc forbeholder sig ret til at ændre dette dokument uden forudgående varsel. PAROC er registreret varemærke tilhørende Paroc Group Oy. Dette datablad er gyldigt i følgende lande: Danmark.