

# PAROC ROBSTER 60

## Stålunderlagsboard

PAROC Robster 60 Stålunderlagsboard/Tagboard (trykspænding 60 kPa) anvendes som belastningspredende plade og som beskyttende underlag for dampspærren i flerlagsløsninger i flade tage.

PAROC Robster 60 er også velegnet som toplag i flerlagsløsninger med normale belastningskrav og som en tynd kondensisoleringsløsning.

Den unikke fiberstruktur i PAROC Robster 60, i kombination med en glasfibervlies på begge sider, genererer en kombination af lavere tæthed, bedre varmeisoleringsegenskaber og god trykstyrke.

Stålunderlagsboardet dækker store områder, og det naturfarvede glasfibervlies gør pladen let at håndtere og hurtig at montere.



### Produktblad

2026-10-07

| Dimensioner (mm)                  | Bredde x Længde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tykkelse                                              |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                   | undefined                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | undefined                                             |
| Produktegenskaber<br>Iht EN 13162 | Brugskode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MW-EN13162-T5-DS(70,-)-CS(10)60-PL(5)650-WS-WL(P)-MU1 |
|                                   | DoP nummer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10260                                                 |
|                                   | Tykkelse tolerance, T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | T5                                                    |
|                                   | Reaktion på brand, Euroklasse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | A1                                                    |
|                                   | Varmeledningsevne, λ <sub>D</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,036 W/mK                                            |
|                                   | Korttids vandoptagelse, W <sub>p</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ≤ 1 kg/m <sup>2</sup>                                 |
|                                   | Langtids vandoptagelse, W <sub>lp</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ≤ 3 kg/m <sup>2</sup>                                 |
|                                   | Vanddampdiffusionsmodstandstal, MU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                                                     |
|                                   | Varmemodstand, R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Se tabel nedenfor                                     |
|                                   | Dimensionel stabilitet ved specifik temperatur, DS(70,-)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ≤ 1 %                                                 |
|                                   | Trykspænding ved 10%, CS(10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 60 kPa                                                |
|                                   | Punktlast, PL(5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 650 N                                                 |
| Brandtekniske<br>egenskaber       | PAROC Stenuld kan modstå høje temperaturer. Bindemidlet begynder først at fordampe, når dets temperatur overstiger 200°C, mens de brandbeskyttende egenskaber forbliver uændrede. Stenuld har et højt smeltepunkt på over 1000°C (intern testmetode).                                                                                                                                                                         |                                                       |
| Termiske egenskaber               | Varmemodstand R <sub>D</sub> = d/ λ <sub>D</sub><br>λ <sub>D</sub> = 0,036 W/mK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       |
| Fugtegenskaber                    | PAROC Stenuld forbliver tør selv ved høj relativ luftfugtighed (RH, 98%). Stenuld er et diffusionsåbent materiale, der hverken absorberer eller lagrer vand. Det tillader også fugt, der er bundet i andre materialer, at tørre ud gennem isoleringslaget (rapport VTT-S-05337-17). PAROC Stenuldisolering består hovedsageligt af sten som råmateriale og indeholder ingen stoffer, der kan give anledning til skimmelvækst. |                                                       |

## Miljøegenskaber

EUCEB-mærkningen (European Certification Board for Mineral Wool products) på vores produkter bekræfter, at fibrene i PAROC Stenuld opfylder kravene til bioopløselighed i EU-direktiv nr. 1272/2008. Det tyske RAL-kvalitetsmærke bekræfter, at kravene til bioopløselighed og sikkerhed er opfyldt i henhold til den tyske tekniske forskrift TRGS905.

PAROC Stenuld er lavet af sten. Indholdet af produktet er ca. 2% stenuldsfibre og ca. 98% luft. De fremragende egenskaber, der findes i stenuldisolering, er baseret på egenskaber, der følger med valget af råmateriale. PAROC Stenuld bevarer sin isoleringsevne og dimensioner i hele bygningens referencelevetid, som anses for at være mindst 50 år.

## Certifikater og godkendelser

EU Overensstemmelseserklæring

0809-CPR-1015

## Opbevaring og installation

Se vejledningen til opbevaring og håndtering af PAROC stenuld på vores hjemmeside:

<https://www.paroc.com/da/documents/uploads/stone-wool-handling-and-storing-instruction>

Stenuldisoleringspladerne skal skæres med en passende isoleringskniv. Isoleringsplader med beklædning skal skæres med beklædningen opad og med en fintandet isoleringskniv. Isoleringspladerne fastgøres efter den foreskrevne metode fra rådgivende arkitekt/ingeniør. Brædder, der skal monteres mellem stifter i standardafstande, monteres uden befæstelser. Hvis isoleringen ikke skal sidde mellem strøer, anvendes andre metoder som f.eks. mekaniske fastgørelseselementer eller limning. Isoleringsplader mellem strøer skal lukke tæt mod strøen eller andre omgivende konstruktioner eller materialer. Fuger må ikke være gennemgående, men overlappende i flere lag, alternativt med forskudte fuger.

Tekniske oplysninger indeholdt heri formidles uden gebyrer eller forpligtelser og gives og accepteres af modtageren på egen risiko. Da brugsbetingelserne kan variere og er uden for vores kontrol, giver Paroc ingen erklæring om, og er ikke ansvarlig for, nøjagtigheden eller pålideligheden af de data, der er tilknyttet bestemte anvendelser af et givet produkt beskrevet i dette dokument. Paroc forbeholder sig ret til at ændre dette dokument uden forudgående varsel. PAROC er registreret varemærke tilhørende Paroc Group Oy. Dette datablad er gyldigt i følgende lande: Danmark.