

PAROC Pro Wired Mat LE 100

PAROC Pro Wired Mat LE 100 on mittesüttiv kivivillast võrkmatt, vähese heitega sideainetehnoloogiaga, mille ühel küljel on metallvõrk.

Toode on ette nähtud kõrgendatud temperatuuril töötavate siseruumides paiknevate tööstusseadmete soojusisolatsiooniks, sealhulgas katelde, aurutorustike, katla pealisehitiste ja sarnaste paigaldiste isoleerimiseks.

PAROC Pro Wired Mat LE tooted on ette nähtud tööstusseadmete soojus- ja heliisolatsiooniks ning neid soovitatakse eelkõige siseruumide kõrge temperatuuriga rakendustesse ja halvasti ventileeritud aladele. Vähese heitega sideainetehnoloogia tagab esmasel kuumutamisel tavapärase mineraalvillast isolatsioonitoodetega võrreldes erakordselt väikesed formaldehüüdi ja monoisotsüanaatide heited.

Toode on saadaval ka alumiiniumfooliumkattega, tugevdatud alumiiniumfooliumkattega või Comfort-kattega ning mustast terasest võrgu ja tsingitud õmblustraadiga (W1).



Tootelehed

2026-10-14

Mõõdud (mm)

Laius x Pikkus

Paksus

600 x 2000

120

600 x 2500

80,100

Nominaaltihedus

100 kg/m³

Pakend

Plastpakendid kaubaalusel

Muud mõõtmised on saadaval nõudmisel.

Tooteomadused vastavalt EN 14303

Tähistuskood	MW-EN 14303-T2-ST(+)-660-WS1-CL10
DoP-number	40434
Paksuse lubatud piirhälve, T	T2
Tuletundlikuse Euroklass	A1
Maksimaalne kasutustemperatuur - mõõtmiste stabiilsus	660 °C
Lühiaegne vee imendumine, W _p	≤ 1 kg/m ²
Vees lahustuvate kloriidioonide jälgkogus	≤ 10 ppm
Soojusjuhtivus, λ _D	Vaata allolevat tabelit

°C	10	50	100	150	200	300	400	500	600	660
λ _D W/(m*K)	0,036	0,042	0,047	0,054	0,063	0,083	0,110	0,142	0,180	0,205

Tulekaitse omadused

Tsingitud võrgu maksimaalne temperatuuritaluvus: +300 °C. Kõrgematel temperatuuridel soovitame mustast terasest võrku (W1).

PAROC kivivillatooted taluvad kõrgeid temperatuure. Sideaine hakkab lenduma, kui temperatuur ületab umbes 200°C, samal ajal kui tulekaitseomadused jäävad samaks. Kivivillal on kõrge sulamistemperatuur, üle 1000°C (sisemine katsemeetod).

Keskkonnamadused

Meie toodetel olev Euroopa Mineraalvillatoodete Sertifitseerimisnõukogu (EUCEB) kaubamärk kinnitab, et PAROC kivivillakiud vastab ELi direktiivi nr 1272/2008 biolahustuvuse nõuetele. Saksa RAL-kvaliteedimärk kinnitab, et biolahustuvuse ja ohutusnõuded on täidetud vastavalt Saksa tehnilisele normile TRGS905.

PAROC kivivill on valmistatud kivist: ~98% õhku ja ainult ~2% kivikiude. Toote suurepärased omadused tulenevad tooraine omadustest. PAROC kivivill säilitab oma isolatsioonivõime ja mõõtmed kogu hoone kasutusaja jooksul, milleks loetakse vähemalt 50 aastat.

Sertifikaadid ja kinnitused

EÜ - vastavusdeklaratsioon

0809-CPR-1016

Ladustamine ja paigaldus

PAROC'i tooted tuleb ladustada kinnistes pakendites kaitstult ilmastikumõjude eest.

Paigaldus vastavalt projekteeritud lahendustele või tootja juhiste

Käesolevas dokumendis sisalduv tehniline teave on edastatud tasuta ja sellega ei kaasne kohustusi ning saaja kasutab seda oma ainuvastutusel. Kuna kasutustingimused võivad erineda ega allu meie kontrollile, ei vastuta Paroc siin kirjeldatud toodete kasutamisega seotud andmete täpsuse või usaldusväärsuse eest. Paroc jätab endale õiguse seda dokumenti ette teatamata muuta. PAROC on registreeritus kaubamärk mis kuulub Paroc Grupile. See andmeleht kehtib järgmistes riikides: Eesti.