

PAROC BlackCoat Tape

PAROC® BlackCoat Tape on verkkovahvistettu alumiiniteippi, jossa on kestävä musta lakkapinta. Teipissä on akryylijohjain, paineherkkä liima sekä silikonisoitu suoja- ja paperi, mikä mahdollistaa helpon käsittelyn ja luotettavan asennustuloksen.

Teippi on suunniteltu saumojen ja liitosten tiivistämiseen asennettaessa PAROC® BlackCoat HVAC -eristetuotteita, kuten kouruja, lamellimattoja ja levyjä. Se muodostaa kondenssiä sauman, tukee tehokasta vesihöyryn hallintaa ja edistää kestävä suoritustekniikka LVI-eristyksissä. Yhdessä PAROC® BlackCoat -eristetuotteiden kanssa käytettynä teippi tarjoaa näkyvässä asennuskohteissa myös yhtenäisen mustan pintaviimeistelyn.

PAROC® BlackCoat Tape on tarkoitettu järjestelmäkomponentiksi PAROC® Vect BlackCoat 3-in-1 -eristysjärjestelmiin, joissa palotekninen suoritustekniikka on testattu ja ilmoitettu järjestelmätasolla. Oikein asennettuna järjestelmä tarjoaa passiivisen palosuojauksen, lämmöneristyksen ja kondenssieristyksen järjestelmävaatimusten mukaisesti. Teippiä voidaan käyttää kondenssisuojaukseen myös muiden PAROC® BlackCoat-järjestelmien kanssa, mukaan lukien HVAC BlackCoat -levyt ja BlackCoat-lamellimatot.



Tuotekortti

17.3.2026

Mitat	Leveys (mm)	Pituus (mm)	Paksuus (mm)	Rullaa / laatikko	Laatikoita / lava
50	50	50	0.068	24	24
75	50	50	0.068	16	24
110	50	50	0.068	12	24

Tuoteominaisuudet	Ominaisuus	Arvo	Standardiviite
Päällyste		Mustaksi lakattu lasikuituvahvisteinen alumiini	AFERA 5001
Suoja- ja paperi		Silikonisoitu paperi	AFERA 5001
Liima		Akryyli	AFERA 5001
Tarttuvuus		Väh. 20 N / 25 mm 24 tunnin kuluttua	AFERA 5001
Asennuslämpötila		+10 °C ... +40 °C	AFERA 5001
Käyttölämpötila-alue		-40 °C ... +200 °C	AFERA 5001

Ulkonäkö	Ominaisuus	Kuvaus
Pintamateriaali		Mustaksi lakattu lasikuituvahvisteinen alumiini, alumiinikerroksen paksuus 0.018 mm
Väri		Musta

Käsittely	Aihe	Kuvaus
	Työohje	Asennuksen aikana teipattävän eristemateriaalin tulee olla vähintään +10 °C:n lämpötilassa. Anna eristemateriaalin lämpötilan sopeutua ympäristön asennuslämpötilaan. Varmista, että teipillä liitettävät pinnat ovat puhtaita, kuivia, pölyttömiä ja rasvattomia. Pinnan on oltava puhdas öljystä, rasvasta, pölystä ja liuottimista ennen teipin kiinnittämistä. Älä käytä kiinnittymistä haittaavia puhdistusaineita. Joistain muoveista ja maaleista voi vapautua kiinnittymistä estäviä aineita, jolloin liimaus epäonnistuu. Karkeat ja epätasaiset pinnat voivat heikentää liimausta.

Käsittely ja varastointi	Tuote on säilytettävä alkuperäispakkauksessa rullat kyljellään. Varastointi kuivissa ja puhtaissa sisätiloissa suojattuna suoralta auringonvalolta ja lämmönlähteiltä. Säilytysolosuhteet: +10 °C - +30 °C, suojattuna UV-säteilyltä.
--------------------------	--

Suosittellemme tuotteen käyttäjää testaamaan tuotteen soveltuvuuden vaadittuun käyttötarkoitukseen. Kaikki tämän teknisen tuotekortin tiedot ja suositukset perustuvat omiin testituloksiimme ja käytännön kokemuksiimme ja niiden tarkoituksena on auttaa käyttäjää valitsemaan sopiva tuote tiettyyn käyttötarkoitukseen.

Tarjoamme nämä tekniset tiedot ilmaiseksi ja ilman velvoitteita, ja vastaanottaja on yksin vastuussa niiden vastaanottamisesta ja hyväksymisestä. Koska käyttöolosuhteet voivat vaihdella emmekä me voi vaikuttaa niihin, Paroc ei anna mitään takuuta eikä ota minkäänlaista vastuuta näiden tuotteiden käyttöön liittyvien tietojen täsmällisyydestä tai luotettavuudesta. Paroc pidättää oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa ilman ennakkoilmoitusta. PAROC on Paroc Group Oy:n rekisteröity tavaramerkki. Tämä tuotekortti on voimassa seuraavissa maissa: Suomi.