

PAROC FireSeal

PAROC® FireSeal on palonkestävä tiivistysmassa, joka on suunniteltu käytettäväksi paloluokitelluissa LVI-ilmanvaihto- ja savunpoistokanavistoissa. Palotiivistemassa on tarkoitettu väliseinien ja paloluokiteltujen kanavien välisten liitosten tiivistämiseen, ja sitä voidaan käyttää myös ilmanvaihto- ja savunpoistokanavien halkeamien, reikien ja rakojen tiivistämiseen, korjaamiseen ja täyttämiseen, kun vaaditaan palonkestävää tiivistystä.

PAROC® FireSeal on tarkoitettu käytettäväksi osana PAROC-paloluokiteltuja kanavajärjestelmiä (esim. PAROC® Vect -eristysjärjestelmät), joissa palotekninen suorituskyky on osoitettu ja ilmoitettu koko järjestelmälle, kun asennus tehdään PAROCin suunnittelu- ja asennusohjeiden mukaisesti.

Palotiivistemassa tarttuu erinomaisesti metalli-, tiili- ja sementtipintoihin, mikä mahdollistaa luotettavan kiinnittymisen tyypillisissä kanavien ja läpivientien tiivistyssovelluksissa.



Tuotekortti

18.3.2026

Mitat	Patruunan tilavuus (ml)	Patruunoita / laatikko	Laatikoita / lava
	280	15	84

Tuoteominaisuudet	Ominaisuus	Arvo
	Tiheys	2.0...2.1 g/ml
	Kovettumisaika	24 tuntia
	Käsittelyaika	5 minuuttia
	Käyttö- ja varastointilämpötila	+5 °C ... +35 °C
	Syväkovettumisnopeus	2 mm / 24 h
	Riittoisuus	17 lineaarista metriä 4 mm x 4 mm:n saumanauhaa 280 ml:n patruunasta
	Lämpötila-alue	-40 °C ... +1200 °C

Ulkonäkö	Ominaisuus	Kuvaus
	Väri	Musta

Käsittely	Aihe	Kuvaus
	Pinnan esikäsittely	Liitospintojen tulee olla kuivia ja öljyttömiä sekä rasvattomia eikä niillä saa olla irtonaisia hiukkasia. Metallipinnat on puhdistettava öljy-, rasva- tai maalijäämistä, ja ruoste ja oksidit on hioettava pois.
	Pohjustus	Hyvin imukykyiset pinnat: levitä vesisumua juuri ennen tuotteen levittämistä.
	Asentaminen	Levitä tuote patruunapuristimella. Pursota tuotetta pinnoille ja tasoita massa määrällä lastalla tai kostealla sienellä.
	Rajoitukset	Tiivisteainetta ei suositella: <ul style="list-style-type: none"> - Keskuslämmitysjärjestelmiin - Metalliliitoksiin, joissa on huomattavia lämpöliikkeitä - Ulkokäyttöön - Vedenkestävään liimaukseen - Pysyvästi veden alla oleviin kohteisiin
	Käsittely- ja puhdistus-ohjeet	Kovettunut palomassa poistetaan mekaanisesti. Kovettumaton palomassa pyyhitään iholta rievulla ja iho pestään sitten saippualla ja vedellä. Pidä poissa lasten ulottuvilta. Älä tyhjennä viemäriin.
	Varastointi	Avaamattomissa pakkauksissa kuivissa ja viileissä sisätiloissa, 18 kuukauden ajan valmistuspäivästä +5 °C ... +35 °C.

Tarjoamme nämä tekniset tiedot ilmaiseksi ja ilman velvoitteita, ja vastaanottaja on yksin vastuussa niiden vastaanottamisesta ja hyväksymisestä. Koska käyttöolosuhteet voivat vaihdella emmekä me voi vaikuttaa niihin, Paroc ei anna mitään takuuta eikä ota minkäänlaista vastuuta näiden tuotteiden käyttöön liittyvien tietojen täsmällisyydestä tai luotettavuudesta. Paroc pidättää oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa ilman ennakkoilmoitusta. PAROC on Paroc Group Oy:n rekisteröity tavaramerkki. Tämä tuotekortti on voimassa seuraavissa maissa: Suomi.