


PAROC Pro Wired Mat LE 100 AluCoat

PAROC Pro Wired Mat LE 100 AluCoat est une nappe grillagée incombustible en laine de roche, dotée d'une technologie de liant à faibles émissions, dont une face est revêtue d'une feuille d'aluminium renforcée et un treillis métallique.

Le produit est destiné à l'isolation thermique des équipements industriels intérieurs fonctionnant à températures élevées, notamment les chaudières, les tuyauteries de vapeur, les superstructures de chaudières et les installations similaires.

Les nappes grillagées PAROC Pro Wired Mat LE sont destinées à l'isolation thermique et acoustique des équipements industriels et sont particulièrement recommandées pour les applications intérieures à températures élevées et les zones mal ventilées. Leur technologie de liant à faibles émissions permet d'obtenir, lors de la première montée en température, des émissions exceptionnellement faibles de substances telles que le formaldéhyde et les monoisocyanates, par rapport aux produits isolants conventionnels en laine minérale.

Ce produit est également disponible sans revêtement, avec un revêtement en feuille d'aluminium ou avec un revêtement Comfort, ainsi qu'avec un treillis en acier noir et un fil de couture galvanisé (W1).



Fiche Technique

2026-10-14

Dimensions (mm)	Largeur x Longueur		Épaisseur																														
	600 x 2500		80,100																														
Densité nominale	100 kg/m³																																
	D'autres dimensions sont disponibles sur demande.																																
Caractéristiques du produit selon EN 14303	Code de désignation					MW-EN 14303-T2-ST(+)-660-WS1-CL10																											
	Numéro de DoP					40774																											
	Tolérances d'épaisseur, T					T2																											
	Réaction au feu, Euroclass					A1																											
	Température maximale de service – stabilité dimensionnelle					660 °C																											
	Absorption d'eau à court terme, W _p					≤ 1 kg/m²																											
	Quantité de traces d'ions chlorure solubles dans l'eau					≤ 10 ppm																											
	Conductivité thermique, λ _D					Voir le tableau ci-dessous																											
	<table><tr><td>°C</td><td>10</td><td>50</td><td>100</td><td>150</td><td>200</td><td>300</td><td>400</td><td>500</td><td>600</td><td>660</td></tr><tr><td>λ_D W/(m*K)</td><td>0,036</td><td>0,042</td><td>0,047</td><td>0,054</td><td>0,063</td><td>0,083</td><td>0,110</td><td>0,142</td><td>0,180</td><td>0,205</td></tr></table>											°C	10	50	100	150	200	300	400	500	600	660	λ _D W/(m*K)	0,036	0,042	0,047	0,054	0,063	0,083	0,110	0,142	0,180	0,205
	°C	10	50	100	150	200	300	400	500	600	660																						
λ _D W/(m*K)	0,036	0,042	0,047	0,054	0,063	0,083	0,110	0,142	0,180	0,205																							

Propriétés au feu

La température de surface du revêtement ne doit pas dépasser +80 °C (limite de température déterminée en fonction de la résistance thermique de l'adhésif).

Les produits en laine de roche PAROC sont capables de résister aux températures élevées. Le liant commence à s'évaporer lorsque sa température dépasse environ 200°C, sans que les propriétés ignifuges soient altérées. La laine de roche a un point de fusion élevé de plus de 1000°C (méthode de test interne).

Propriétés environnementales

La marque déposée EUCB (European Certification Board for Mineral Wool Products) sur nos produits confirme que la fibre PAROC Stonewool satisfait aux exigences de biosolubilité de la directive européenne n° 1272/2008. Le label de qualité allemand RAL confirme que les exigences de biosolubilité et de sécurité sont respectées conformément au règlement technique allemand TRGS905.

La laine de roche PAROC est fabriquée à partir de pierre. Son volume est composé d'environ 98% d'air et de seulement environ 2% de pierre fibrée. Ses excellentes propriétés reposent sur les propriétés des matières premières. La laine de roche PAROC conserve son pouvoir isolant et ses dimensions tout au long de la durée de vie du bâtiment, estimée à au moins 50 ans.

Certificats et approbations

Déclaration de conformité CE

0809-CPR-1016

Stockage et installation

Les produits PAROC doivent être stockés dans leur emballage à l'abri des conditions climatiques extérieures.

Pose en accord avec les hypothèses du bureau d'études ou selon les recommandations du fabricant.

Les informations techniques figurant dans le présent document sont fournies gracieusement et sans obligation. Ces dernières sont fournies et acceptées aux seuls risques du destinataire. En raison du fait que les conditions d'utilisation peuvent varier et ne relèvent pas de notre compétence, Paroc ne peut en aucun cas être tenue responsable de l'exactitude ou de la fiabilité des données associées à l'utilisation particulière de tout produit décrit dans le présent document et ne fait aucune déclaration concernant ce fait. Paroc se réserve le droit de modifier ce document, et ce, sans préavis. PAROC est une marque déposée de Paroc Group Oy. Cette fiche technique est valable dans le pays suivant: France.