

PAROC Pro Wired Mat LE 660

PAROC Pro Wired Mat LE 660 est une nappe grillagée incombustible en laine de roche, dotée d'une technologie de liant à faibles émissions, revêtue sur une face d'un treillis métallique.

Le produit est destiné à l'isolation thermique des équipements industriels intérieurs fonctionnant à températures élevées, notamment les chaudières, les tuyauteries de vapeur, les superstructures de chaudières et les installations similaires.

Les nappes grillagées PAROC Pro Wired Mat LE sont destinées à l'isolation thermique et acoustique des équipements industriels et sont particulièrement recommandées pour les applications intérieures à températures élevées et les zones mal ventilées. Leur technologie de liant à faibles émissions permet d'obtenir, lors de la première montée en température, des émissions exceptionnellement faibles de substances telles que le formaldéhyde et les monoisocyanates, par rapport aux produits isolants conventionnels en laine minérale.

Ce produit est également disponible avec un revêtement en feuille d'aluminium ou avec un revêtement en feuille d'aluminium renforcée ou avec un revêtement Comfort, avec un treillis et un fil de couture en acier inoxydable (W2), ou avec un treillis galvanisé et un fil de couture en acier inoxydable (SW2).



Fiche Technique

2026-10-14

Dimensions (mm)

Largeur x Longueur

Épaisseur

500 x 2500

100

500 x 3500

80

Densité nominale

80 kg/m³

D'autres dimensions sont disponibles sur demande.

Caractéristiques du produit selon EN 14303

Code de désignation MW-EN 14303-T2-ST(+)-660-WS1-CL10

Numéro de DoP 40765

Tolérances d'épaisseur, T T2

Réaction au feu, Euroclass A1

Température maximale de service – stabilité dimensionnelle 660 °C

Absorption d'eau à court terme, W_p ≤ 1 kg/m²

Quantité de traces d'ions chlorure solubles dans l'eau ≤ 10 ppm

Conductivité thermique, λ_p Voir le tableau ci-dessous

°C	10	50	100	150	200	300	400	500	600	660
λ _D W/(m*K)	0,035	0,040	0,046	0,053	0,062	0,084	0,111	0,146	0,190	0,213

Propriétés au feu

Température maximale d'exposition du treillis galvanisé : +300 °C. Pour des températures plus élevées, nous recommandons un treillis en acier inoxydable (W2).

Les produits en laine de roche PAROC sont capables de résister aux températures élevées. Le liant commence à s'évaporer lorsque sa température dépasse environ 200°C, sans que les propriétés ignifuges soient altérées. La laine de roche a un point de fusion élevé de plus de 1000°C (méthode de test interne).

Propriétés environnementales

La marque déposée EUCB (European Certification Board for Mineral Wool Products) sur nos produits confirme que la fibre PAROC Stonewool satisfait aux exigences de biosolubilité de la directive européenne n° 1272/2008. Le label de qualité allemand RAL confirme que les exigences de biosolubilité et de sécurité sont respectées conformément au règlement technique allemand TRGS905.

La laine de roche PAROC est fabriquée à partir de pierre. Son volume est composé d'environ 98% d'air et de seulement environ 2% de pierre fibrée. Ses excellentes propriétés reposent sur les propriétés des matières premières. La laine de roche PAROC conserve son pouvoir isolant et ses dimensions tout au long de la durée de vie du bâtiment, estimée à au moins 50 ans.

Certificats et approbations

Déclaration de conformité CE

0809-CPR-1016

Stockage et installation

Les produits PAROC doivent être stockés dans leur emballage à l'abri des conditions climatiques extérieures.

Pose en accord avec les hypothèses du bureau d'études ou selon les recommandations du fabricant.

Les informations techniques figurant dans le présent document sont fournies gracieusement et sans obligation. Ces dernières sont fournies et acceptées aux seuls risques du destinataire. En raison du fait que les conditions d'utilisation peuvent varier et ne relèvent pas de notre compétence, Paroc ne peut en aucun cas être tenue responsable de l'exactitude ou de la fiabilité des données associées à l'utilisation particulière de tout produit décrit dans le présent document et ne fait aucune déclaration concernant ce fait. Paroc se réserve le droit de modifier ce document, et ce, sans préavis. PAROC est une marque déposée de Paroc Group Oy. Cette fiche technique est valable dans le pays suivant: France.