

PAROC Pro Wired Mat WR 680 TH1

PAROC Pro Wired Mat WR 680 TH1 est une nappe grillagée incombustible en laine de roche, dotée d'excellentes propriétés hydrofuges, revêtue sur une face d'un treillis métallique.

Le produit est destiné à l'isolation thermique et acoustique des équipements industriels, notamment des appareils sous pression, des réacteurs, des échangeurs de chaleur, des chaudières, des gaines et des tuyauteries de grand diamètre.

Les produits PAROC WR constituent un excellent outil pour minimiser le risque de CUI (corrosion sous isolation), tout en conservant leurs excellentes propriétés hydrofuges à températures élevées. Ils peuvent être utilisés en toute sécurité lors d'opérations de peinture.

Ce produit est également disponible avec un revêtement en feuille d'aluminium ou avec un revêtement en feuille d'aluminium renforcée ou avec un revêtement Comfort, avec un treillis et un fil de couture en acier inoxydable (W2), ou avec un treillis galvanisé et un fil de couture en acier inoxydable (SW2).



Fiche Technique

2026-10-14

Dimensions (mm)

Largeur x Longueur

Épaisseur

1000 x 2000

120

1000 x 2500

100

1000 x 3000

90

1000 x 3500

70,80

1000 x 4000

60

1000 x 4500

50

1000 x 5000

40

1000 x 7000

30

Densité nominale

100 kg/m³

D'autres dimensions sont disponibles sur demande.

Caractéristiques du produit selon EN 14303

Code de désignation MW-EN 14303-T2-ST(+)680-WS1-CL10

Numéro de DoP 40443

Tolérances d'épaisseur, T T2

Réaction au feu, Euroclass A1

Température maximale de service – stabilité dimensionnelle 680 °C

Absorption d'eau à court terme, W_p ≤ 1 kg/m²

Quantité de traces d'ions chlorure solubles dans l'eau ≤ 10 ppm

Conductivité thermique, λ_D Voir le tableau ci-dessous

°C	10	50	100	150	200	300	400	500	600	680
λ_D W/(m*K)	0,036	0,042	0,047	0,054	0,063	0,083	0,110	0,142	0,180	0,214

Propriétés au feu	Température maximale d'exposition du treillis galvanisé : +300 °C. Pour des températures plus élevées, nous recommandons un treillis en acier inoxydable (W2). Les produits en laine de roche PAROC sont capables de résister aux températures élevées. Le liant commence à s'évaporer lorsque sa température dépasse environ 200°C, sans que les propriétés ignifuges soient altérées. La laine de roche a un point de fusion élevé de plus de 1000°C (méthode de test interne).		
Propriétés d'humidité	Les panneaux, matelas, nappes grillagées et feutres à lamelles PAROC WR n'absorbent que très peu d'eau (valeur moyenne d'absorption d'eau < 0,1 kg/m² après préchauffage à 300°C pendant 24h) suivant les normes EN 1609 / EN 29767, tests en laboratoire indépendant en 2019 et tests internes en 2023-2024.		
Propriétés environnementales	La marque déposée EUCEB (European Certification Board for Mineral Wool Products) sur nos produits confirme que la fibre PAROC Stonewool satisfait aux exigences de biosolubilité de la directive européenne n° 1272/2008. Le label de qualité allemand RAL confirme que les exigences de biosolubilité et de sécurité sont respectées conformément au règlement technique allemand TRGS905. La laine de roche PAROC est fabriquée à partir de pierre. Son volume est composé d'environ 98% d'air et de seulement environ 2% de pierre fibrée. Ses excellentes propriétés reposent sur les propriétés des matières premières. La laine de roche PAROC conserve son pouvoir isolant et ses dimensions tout au long de la durée de vie du bâtiment, estimée à au moins 50 ans.		
Certificats et approbations	<table><tr><td>Déclaration de conformité CE</td><td>0809-CPR-1016</td></tr></table> Les produits PAROC WR peuvent également être utilisés en toute sécurité en combinaison avec des opérations de peinture: les produits PAROC WR sont testés par des organismes indépendants et répondent à la classe la plus stricte de la norme de conformité LABS (altération du mouillage de la peinture), VDMA 24364.	Déclaration de conformité CE	0809-CPR-1016
Déclaration de conformité CE	0809-CPR-1016		
Stockage et installation	Les produits PAROC doivent être stockés dans leur emballage à l'abri des conditions climatiques extérieures. Pose en accord avec les hypothèses du bureau d'études ou selon les recommandations du fabricant.		

Les informations techniques figurant dans le présent document sont fournies gracieusement et sans obligation. Ces dernières sont fournies et acceptées aux seuls risques du destinataire. En raison du fait que les conditions d'utilisation peuvent varier et ne relèvent pas de notre compétence, Paroc ne peut en aucun cas être tenue responsable de l'exactitude ou de la fiabilité des données associées à l'utilisation particulière de tout produit décrit dans le présent document et ne fait aucune déclaration concernant ce fait. Paroc se réserve le droit de modifier ce document, et ce, sans préavis. PAROC est une marque déposée de Paroc Group Oy. Cette fiche technique est valable dans le pays suivant: France.