

PAROC FireSeal

PAROC® FireSeal yra ugniai atsparus sandariklis, skirtas naudoti ugniai atspariose ŠVOK vėdinimo ir dūmų šalinimo ortakių sistemose. Sandariklis skirtas siūlių sandarinimui tarp pertvarų ir ugniai atsparių ortakių, taip pat gali būti naudojamas plyšių, skylių ir tarpų sandarinimui, taisymui ir užpildymui vėdinimo ir dūmų šalinimo ortakiuose, kai reikalingas ugniai atsparus sandarinimas.

PAROC® FireSeal skirtas naudoti PAROC ugniai atspariose ortakių sistemose (pvz., PAROC® Vect izoliacijos sistemose), kurių priešgaisrinės savybės yra patvirtintos ir deklaruotos visai sistemai, kai montavimas atliekamas pagal atitinkamas PAROC projektavimo ir montavimo instrukcijas.

Sandariklis pasižymi puikiu sukibimu su metalo, plytų ir cemento paviršiais, užtikrindamas patikimą sujungimą tipiniuose ortakių ir angų sandarinimo sprendimuose.



Duomenų lapas

18.3.2026

Matmenys	Kasetės talpa (ml)	Kasetės / dėžė	Dėžės / padėklas
	280	15	84

Produkto savybės	Savybė	Vertė
	Tankis	2.0...2.1 g/ml
	Kietėjimo laikas	24 valandos
	Apdorojimo laikas	5 minutes
	Naudojimo ir sandėliavimo temperatūra	+5 °C iki +35 °C
	Kietėjimo gylio greitis	2 mm / 24 h
	Išėiga	17 tiesinių metrų 4 mm x 4 mm siūlei iš 280 ml kasetės
	Temperatūros intervalas	-40 °C iki +1200 °C

Išvaizda	Savybė	Aprašymas
	Spalva	Juoda

Tvarkymas	Pozicija	Aprašymas
	Paviršiaus paruošimas	Siūlės kraštai turi būti sausi, švarūs ir be alyvos, riebalų bei bierių dalelių. Metaliniai paviršiai turi būti nuvalyti nuo alyvos, riebalų ar dažų likučių; rūdys ir oksidai turi būti pašalinti abrazyviniu būdu.
	Gruntavimas	Labai įgeriantys paviršiai: prieš pat produkto naudojimą paviršių lengvai sudrėkinti vandens dulksna.
	Užtepimas	Produktą tepti naudojant sandarinimo pistoletą. Išspausti produktą ant paviršių ir išlyginti siūlės paviršių drėgna mentele arba sudrėkinta kempine.
	Apribojimai	Sandariklis nerekomenduojamas: - Centrinio šildymo sistemoms - Metalinėms siūlėms, veikiamoms didelių šiluminių judesių - Naudojimui lauko sąlygomis - Vandeniui atspariam klijavimui - Nuolatiniam panardinimui į vandenį
	Naudojimo ir valymo instrukcijos	Sukietėjęs sandariklis šalinamas mechaniškai. Nuo odos nesukietėjusį sandariklį nuvalyti šluoste, po to nuplauti muilu ir vandeniu. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Nepilti į kanalizaciją.
	Laikymas	Originalioje sandarioje pakuotėje, sandėlyje, sausose ir vėsiose patalpose, 18 mėnesių nuo pagaminimo datos, esant +5 °C – +35 °C temperatūrai.

Čia išdėstyta techninė informacija pateikiama neprisiliimančioms atsakomybės ar įsipareigojimų, o gavėjas ją priima ir naudoja vien savo rizika. Kadangi naudojimo sąlygos nuo mūsų nepriklauso ir gali skirtis, „Paroc“ negarantuoja ir neprisiliama atsakomybės ar įsipareigojimų dėl duomenų, susijusių su bet kokių čia aprašytų gaminių konkrečiu naudojimu, tikslumo ir patikimumo. „Paroc“ pasilieka teisę keisti šį dokumentą be išankstinio įspėjimo. PAROC yra kompanijos Paroc Group Oy registruotas prekės ženklas. Šis produkto duomenų lapas galioja šiose šalyse: Lietuvoje.