

PAROC SW klėjai

SW klėjai (XPG 001)



PAROC SW klėjai (XPG 001) yra mineralinis klėjų mišinys, pasižymintis labai geru sukibimu, stabilumu ir laidumu vandens garams. Dėl šių gaminio savybių PAROC SW klėjai (XPG 001) yra optimalus pasirinkimas PAROC CGL 20cy plokščių klėjavimui prie betoninių konstrukcijų.

CE

SERTIFIKATAI IR TECHNINIAI ĮVERTINIMAI:

NAUDOJIMO SRITIS:

PACKAGE / STORING:

CE

Klėjai skirti PAROC CGL 20cy plokščių klėjavimui prie požeminių garažų ir šaltų rūsių lubų

20 kg popierinis maišas/sandėliuoti sausoje vietoje

MATMENYS

Gaminio kodas	Pakavimas	Spalva	EAN 64380
SW klėjai (XPG 001)	1 maišas (20 kg)	Cementinė pilka	8593839

TECHNINIAI DUOMENYS

Savybė	Vertė	Pagal
Charakteristikos		
Naudojimas	<ul style="list-style-type: none"> išorėje ir viduje izoliacinių plokščių klėjavimui ant mineralinių ir beveik visų organinių pagrindų 	
Savybės	<ul style="list-style-type: none"> stiprus sukibimas stabilumas laidumas vandens garams 	
Techniniai duomenys		
Tankis, sauso klėjų mišinio	1200 kg/m ³	
Tankis, sukietėjusių klėjų	1600 kg/m ³	
Šilumos laidumas	0.61 W/(m*K)	
Sukibimo stipris priklijavus mineralinės vatos plokštę (plyšimas vatos plokštėje)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 0.02 N/mm² <p>Visos reikšmės yra vidutinės arba apytikslės. Kadangi savo gaminiuose naudojame natūralias žaliavas, atskiro pristatymo vertės gali šiek tiek nukrypti nuo nurodytų verčių. Tačiau tai neturi įtakos gaminio tinkamumui.</p>	

Savybė	Vertė	Pagal
Pagrindas		
Reikalavimai	Pagrindo paviršius turi būti lygus, švarus ir sausas.	
Įrengimas		
Temperatūra įrengimo metu	Klijų dengimo ir džiovimo metu pagrindo ir oro temperatūra turi būti intervale nuo +5 °C iki +30 °C.	
Maišymo proporcijos	4,6 l vandens su 20 kg klijų mišinio	
Paruošimas	Į vandenį supilkite sausą mišinį. Maišykite apie 2 minutes, tada 3 minutes palaukite. Po to dar kartą maišykite apie 30 sekundžių.	
Išėiga	Naudojimo būdas: Plokščių klijavimas ant lygaus paviršiaus Apytikslė išėiga.: 4.50 – 5.00 kg/m ² Klijų sąnaudos yra apytikslės ir priklauso nuo panaudojimo, pagrindo bei konsistencijos.	
Klijų užnešimas	Rankiniu būdu naudojant mentelę, žr. montavimo instrukciją.	
Džiūvimo ir kietėjimo laikas	Džiūvimo laikas priklauso nuo temperatūros ir santykinės drėgmės. Priklijavus plokštę, klijai turi sukietėti prieš tęsiant kitus darbus.	
Darbo įrankių priežiūra	Iš karto po naudojimo nuplaukite vandeniu.	
Sandėliavimas		
Sandėliavimo sąlygos	Sandėliuoti sausoje vietoje	
Sandėliavimo laikas	Geriausia kokybė originalioje pakuotėje garantuojama iki 9 mėnesių, skaičiuojant nuo pagaminimo datos, atspausdintos ant maišelio.	
Kita gaminio informacija		
Gaminio grupė	Klijai	
Sudėtis	Kalkės/cementas, polimerai, kalkių miltai, smėlis, vanduo	
Sauga	Produktas turi būti ženklinamas. Saugos duomenų lapus galima rasti PAROC internetinėje svetainėje. Vadovaukitės informacija apie gaminio tvarkymą, saugojimą ir atliekų šalinimą.	
Teisinė informacija	Informacija šiame techninių duomenų lape taikoma tik aprašytam naudojimui ir yra pagrįsta mūsų turimomis žiniomis ir patirtimi. Atkreipkite dėmesį, kad už gaminio tinkamumo ir ilgaamžiškumo įvertinimą, atsižvelgiant į esamą situaciją, visada yra atsakingas klientas. Paskelbus naują techninių duomenų lapą, visos ankstesnės versijos nustoja galioti.	

Čia išdėstyta techninė informacija pateikiama neprisimant atsakomybės ar įsipareigojimų, o gavėjas ją priima ir naudojami vien savo rizika. Kadangi naudojimo sąlygos nuo mūsų nepriklauso ir gali skirtis, „Paroc“ negarantuoja ir neprisima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl duomenų, susijusių su bet kokių čia aprašytų gaminių konkrečiu naudojimu, tikslumo ir patikimumo. „Paroc“ pasilieka teisę keisti šį dokumentą be išankstinio įspėjimo. PAROC yra kompanijos Paroc Group Oy registruotas prekės ženklas. Šis produkto duomenų lapas galioja šiose šalyse: Lietuvoje.