


PAROC Pro Wired Mat LE 680 AluCoat

PAROC Pro Wired Mat LE 680 AluCoat is een onbrandbare gaasdeken van steenwol, met emissiearme bindmiddeltechnologie, aan één zijde voorzien van versterkte aluminiumfolie en metaalgaas.

Het product is bedoeld voor thermische isolatie van industriële binnenapparatuur die bij hoge temperaturen werkt, waaronder ketels, stoomleidingen, ketelopbouwen en vergelijkbare installaties.

PAROC Pro Wired Mat LE-producten zijn bedoeld voor thermische en akoestische isolatie van industriële apparatuur en worden in het bijzonder aanbevolen voor binnentoepassingen bij hoge temperaturen en slecht geventileerde ruimten. De emissiearme bindmiddeltechnologie resulteert tijdens de eerste opwarmfase in uitzonderlijk lage emissies van stoffen zoals formaldehyde en monoisocyanaten, vergeleken met conventionele isolatieproducten van minerale wol.

Dit product is ook verkrijgbaar onbekleed of met aluminiumfolie of met Comfort-afwerking, met roestvaststalen gaas en binddraad (W2) of met verzinkt gaas en roestvaststalen binddraad (SW2).



Productblad

2026-10-14

Afmetingen (mm)

Breedte x lengte

Dikte

500 x 2500

100

500 x 3500

80

500 x 4000

60

500 x 4500

50

Soortelijke massa

100 kg/m³

Andere afmetingen zijn op aanvraag beschikbaar.

Producteigenschappen volgens EN 14303

Aanwijzingscode MW-EN 14303-T2-ST(+)-680-WS1-CL10

DoP-nummer 40771

Tolerantie dikte, T T2

Reactie op vuur Euroclass A1

Maximale gebruikstemperatuur - dimensionele stabiliteit 680 °C

Waterabsorptie op korte termijn, W_p ≤ 1 kg/m²

Spoorhoeveelheid wateroplosbare chloride-ionen ≤ 10 ppm

Warmtegeleiding, λ_D Zie onderstaande tabel

°C	10	50	100	150	200	300	400	500	600	680
λ _D W/(m*K)	0,035	0,039	0,045	0,051	0,059	0,078	0,102	0,131	0,167	0,196

Brandeigenschappen

De oppervlaktetemperatuur van de afwerking mag niet hoger zijn dan +80 °C (temperatuurbepierking bepaald op basis van de hittebestendigheid van de lijm).

PAROC steenwolproducten zijn bestand tegen hoge temperaturen. Het bindmiddel begint te verdampen bij temperaturen boven de 200°C, terwijl de brandwerende eigenschappen onveranderd blijven. Steenwol heeft een hoog smeltpunt van meer dan 1000°C (interne testmethode).

Milieu-eigenschappen Het handelsmerk van de European Certification Board for Mineral Wool Products (EUCEB) op onze producten bevestigt dat PAROC steenwolvezel voldoet aan de bio-oplosbaarheidsvereisten van EU-richtlijn nr. 1272/2008. Het Duitse RAL-kwaliteitskeurmerk bevestigt dat aan de bio-oplosbaarheids- en veiligheidsvereisten wordt voldaan volgens de Duitse technische richtlijn TRGS 905.

PAROC steenwol is gemaakt van steen. Het product bestaat voor 98% uit lucht en slechts voor 2% uit gevezelde steen. De uitstekende eigenschappen van het product zijn te danken aan de eigenschappen van de grondstoffen. PAROC steenwol behoudt zijn isolerende vermogen en afmetingen gedurende de referentielevensduur van het gebouw, die minimaal 50 jaar bedraagt.

Certificaten en goedkeuringen

EG - Verklaring van overeenstemming

0809-CPR-1016

Opslag en installatie

PAROC-producten moeten worden opgeslagen in hun verpakking, beschermd tegen externe klimatologische omstandigheden.

Installatie in overeenstemming met specificatie van het ontwerp bureau of op basis van de instructies van de fabrikant.

De technische informatie in dit document wordt verstrekt zonder kost of verplichting en wordt gegeven en geaccepteerd op eigen risico van de ontvanger. Omdat de gebruiksvoorwaarden kunnen variëren en buiten onze macht liggen, geeft Paroc geen garanties over en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van gegevens die samenhangen met een bepaald gebruik van enig product dat in dit document wordt beschreven. Paroc behoudt zich het recht voor dit document te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. PAROC is een geregistreerd handelsmerk van Paroc Group Oy. Dit datablad is geldig in de volgende landen: Nederland.