

# PAROC FireSeal

PAROC® FireSeal is een brandwerende afdichtingskit, ontworpen voor toepassing in brandwerende HVAC-ventilatie- en rookafvoerkanalen. De afdichtingskit is bedoeld voor het afdichten van voegen tussen scheidingswanden en brandwerende kanalen en kan tevens worden gebruikt voor het afdichten, repareren en opvullen van scheuren, gaten en openingen in ventilatie- en rookafvoerkanalen waar een brandwerende afdichting is vereist.

PAROC® FireSeal is bedoeld voor gebruik als component in PAROC brandwerende kanalsystemen (bijv. PAROC® Vect-isolatiesystemen), waarvoor de brandprestatie voor het volledige systeem is aangetoond en gedeclareerd, mits de installatie wordt uitgevoerd volgens de geldende PAROC ontwerp- en installatievoorschriften.

De afdichtingskit biedt een uitstekende hechting op metalen, bakstenen en betonnen oppervlakken en ondersteunt een betrouwbare verbinding bij gangbare toepassingen voor kanaal- en doorvoertafdichting.



## Productblad

18.3.2026

Afmetingen	Inhoud van de patroon (ml)	Patronen / doos	Dozen / pallet
	280	15	84

Producteigenschappen	Eigenschap	Waarde
	Dichtheid	2.0...2.1 g/ml
	Uithardingstijd	24 uur
	Verwerkingstijd	5 minuten
	Verwerkings- en opslagtemperatuur	+5 °C tot +35 °C
	Diepte-uithardingsnelheid	2 mm / 24 h
	Verbruik	17 strekkende meter voor een voeg van 4 mm x 4 mm uit een patroon van 280 ml
	Temperatuurbereik	-40 °C tot +1200 °C

Uiterlijk	Eigenschap	Beschrijving
	Kleur	Zwart

Verwerking	Item	Beschrijving
	Oppervlaktevoorbereiding	De voegzijden moeten droog, schoon en vrij zijn van olie, vet en losse deeltjes. Metalen oppervlakken moeten worden gereinigd van resterende olie, vet of verf; roest en oxiden moeten door schuren worden verwijderd.
	Primeren	Sterk zuigende ondergronden: Breng vlak vóór het aanbrengen van het product een fijne waternevel aan.
	Aanbrengen	Breng het product aan met behulp van een kitpistool. Breng het product aan op de oppervlakken en strijk het oppervlak van de voeg glad met een natte spatel of een vochtige spons.
	Beperkingen	De kit wordt niet aanbevolen voor: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Centrale verwarmingssystemen</li> <li>- Metalen voegen met aanzienlijke thermische bewegingen</li> <li>- Buitentoepassingen</li> <li>- Waterbestendige verlijming</li> <li>- Permanente onderdompeling in water</li> </ul>
	Instructies voor verwerking en reiniging	Uitgeharde kit moet mechanisch worden verwijderd. Niet-uitgeharde kit op de huid met een doek verwijderen en vervolgens wassen met water en zeep. Buiten het bereik van kinderen houden. Niet in de afvoer lozen.

---

Opslag	In de oorspronkelijk gesloten verpakking, in een magazijn, in droge en koele ruimten, gedurende een periode van 18 maanden vanaf de productiedatum, bij temperaturen van +5 °C tot +35 °C.
--------	--

---

De technische informatie in dit document wordt verstrekt zonder kosten of verplichting en wordt gegeven en geaccepteerd op eigen risico van de ontvanger. Omdat de gebruiksvoorwaarden kunnen variëren en buiten onze macht liggen, geeft Paroc geen garanties over en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van gegevens die samenhangen met een bepaald gebruik van enig product dat in dit document wordt beschreven. Paroc behoudt zich het recht voor dit document te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. PAROC is een geregistreerd handelsmerk van Paroc Group Oy. Dit datablad is geldig in de volgende landen: Nederland.