

PAROC FireSeal

PAROC® FireSeal er en brannbestandig fugemasse utviklet for bruk i brannklassifiserte HVAC-ventilasjons- og røykavtrekkskanalsystemer. Fugemassen er beregnet for tetting av skjøter mellom skillevegger og brannklassifiserte kanaler, og kan også brukes til tetting, reparasjon og utfylling av sprekker, hull og åpninger i ventilasjons- og røykavtrekkskanaler der brannbestandig tetting er påkrevd.

PAROC® FireSeal er beregnet brukt som en komponent i PAROC brannklassifiserte kanalsystemer (f.eks. PAROC® Vect-isolasjonsløsninger), hvor brannytelsen er dokumentert og deklarerert for hele systemet når installasjonen utføres i henhold til gjeldende PAROC prosjekterings- og monteringsanvisninger.

Fugemassen gir utmerket vedheft til metall-, murstein- og sementoverflater og sikrer pålitelig binding i typiske applikasjoner for tetting av kanaler og gjennomføringer.



Produkt datablad

18.3.2026

Dimensjoner	Innhold (ml)	Patroner / eske	Esker / palle
	280	15	84

Produkt egenskaper	Egenskap	Verdi
	Densitet	
Herdningstid		24 timer
Bearbeidingstid		5 minutter
Håndtering og lagringstemperatur		+5 °C to +35 °C
Dybdeherdehastighet		2 mm / 24 h
Dekning		17 linjære meter for en 4 mm x 4 mm skjøt fra 280 ml patron
Temperatur område		-40 °C to +1200 °C

Utseende	Egenskap	Beskrivelse
	Farge	

Håndtering	Emne	Beskrivelse
	Forberedelse av overflaten	
Priming		Sterkt absorberende overflater: Påfør en vanntåke rett før påføring av produktet.
Påføring		Påfør produktet med en fugepistol. Fordel produktet på overflatene og glatt ut fugeoverflaten med en våt sparkel eller fuktig svamp.
Begrensninger		Tetningsmiddel anbefales ikke for: <ul style="list-style-type: none"> - Sentralvarmesystemer - Metallfuger med betydelige varmebevegelser - Utendørs bruk - Vannbestandig liming - Konstant vannnedsenking
Håndtering og rengjøringsinstruksjoner		Herdet fugemasse fjernes mekanisk. På huden tørkes uherdet fugemasse av med en klut, deretter vaskes med såpe og vann. Oppbevares utilgjengelig for barn. Må ikke tømmes i avløp.
Lagring		I originalforseglet emballasje, inne på lager, i tørre og kjølige rom, i en periode på 18 måneder fra produksjonsdatoen, ved temperaturer fra +5 °C til +35 °C.

Teknisk informasjon som er inkludert her er innredet uten kostnad eller forpliktelse, og er gitt og akseptert på mottakerens egen risiko. Fordi bruksvilkårene kan variere og er utenfor vår kontroll, gir Paroc ingen representasjon om, og er ikke ansvarlig eller forpliktet for nøyaktigheten eller påliteligheten av data knyttet til spesielle anvendelser av noe produkt som er beskrevet her. Paroc forbeholder seg retten til å endre dette dokumentet uten forvarsel. PAROC er et registrert varemerke som eies av Paroc Group Oy. Dette databladet er gyldig i følgende land: Norge.