

PAROC SW Klister

SW Klister (XPG 001)



SW Klister (XPG 001) er en selvklebende mørtel med svært høy vedheft, høy stabilitet og vanndampgjennomtrengelighet. De utmerkede produktegenskapene gjør SW Klister (XPG 001) til det optimale valget for liming av PAROC taklameller CGL 20cy. SW Klister kan brukes inn- og utvendig på alle mineralske og nesten alle organiske underlag.



GODKJENNINGER:

CE

BRUK:

Lim for montering av PAROC CGL 20cy undertaklamell i kjeller og garasjetak

EMBALLASJE / LAGRING:

Papirsekk, 20 kg / Oppbevares tørt

MÅL

Produktkode	Emballasje	Farge	EAN 64380
SW Klister (XPG 001)	1 sekk (20 kg)	Sementgrå	8593839

TEKNISKE EGENSKAPER

Egenskap	Verdi	I henhold til
Bruk	- Ut- og innvendig - for liming av isolasjonsplater på mineralske og organiske underlag	
Egenskaper	- svært høy vedheft - høy stabilitet - svært høy vannpermeabilitet	
Tekniske data		
Tetthet, tørt pulver	1200 kg/m ³	
Tetthet, herdet	1600 kg/m ³	
Varmekonduktivitet	0,61 W/(m K)	
Hefteevne ved limt mineralullplate (brudd i isoleringen)	➤ 0,02 N/mm² Alle verdier er henholdsvis gjennomsnittsverdier og omtrentlige verdier. Siden vi bruker naturlige råvarer i våre produkter, kan de oppgitte verdiene for en enkelt leveranse avvike noe. Dette påvirker imidlertid ikke produktets egnethet.	

Egenskap	Verdi	I henhold til
Underlag		
Krav	Underlaget må være fast, rent, tørt og bærende.	
Påføring		
Påføringstemperatur	Under påførings- og tørkefasen av limet bør temperaturen på underlaget og luften være mellom +5 °C - +30 °C	
Blandingsforhold	4,6 liter vann per 20 kg	
Materialforberedelse	Hell opp vann og tillsett tørrmørtelen. Bland i ca. 2 minutter, la hvile i ca. 3 minutter. Bland inn ytterligere ca. 30 sekunder.	
Forbruk	Bruksmåte: Forbruk ca. Liming av plater på slette overflater 4,50 – 5,00 kg/m ² Materialforbruket avhenger blant annet av påføring, underlag og konsistens. De angitte forbruksverdiene er omtrentlige.	
Påføring	Manuelt med sparkel. Se egen monteringsanvisning.	
Tørking, herding, bearbeidingstid	Tørketiden er avhengig av temperatur og relativ fuktighet. Limet må herde før videre bearbeiding av isolasjonen. Eventuell plugging kan utføres direkte etter liming av isolasjonsplaten.	
Rengjøring verktøy	Rengjør med vann umiddelbart etter bruk.	
Oppbevaring		
Lagringsforhold	Lagres tørt	
Lagringstid	Best kvalitet i originalemballasje er garantert opptil 9 måneder fra produksjonsdatoen trykt på posen..	
Merking		
Produktgruppe	Mørtel	
Sammensetning	Kalk/sement, polymerer, kalkmel, sand, vann	
Sikkerhet	Produktet er underlagt merking. Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig fra PAROC:s hjemmeside. Vær oppmerksom på informasjonen om håndtering av produktet, lagring og avfallshåndtering.	
Spesielle instruksjoner		
	Informasjonen i dette tekniske databladet gjelder kun for de beskrevne bruksområdene og er basert på vår nåværende kunnskap og erfaring. Vær oppmerksom på at det alltid er kunden som er ansvarlig for å vurdere produktets egnethet og holdbarhet i forhold til den aktuelle situasjonen. Med utgivelsen av et nytt teknisk datablad opphører alle tidligere versjoner å være gyldige.	

Teknisk informasjon gitt her er gitt uten ansvar eller forpliktelse og gis og aksepteres på mottakerens egen risiko. Fordi forholdene kan variere og er utenfor vår kontroll, representerer og er ikke Paroc ansvarlig for nøyaktigheten eller påliteligheten til data knyttet til den spesielle bruken av et produkt som er beskrevet her. Paroc forbeholder seg retten til å endre dette dokumentet uten forvarsel. PAROC er et registrert varemerke for Paroc Group Oy. Dette databladet er gyldig i følgende land: Norge. © Paroc 2025