


PAROC Pro Wired Mat LE 660 AL1

PAROC Pro Wired Mat LE 660 AL1 to niepalna mata z wełny kamiennej, wytwarzana z zastosowaniem technologii niskoemisyjnego lepiszcza, pokryta z jednej strony folią aluminiową i siatką metalową.

Produkt jest przeznaczony do izolacji termicznej wewnętrznych urządzeń przemysłowych pracujących w podwyższonych temperaturach, w tym kotłów, rurociągów parowych, obudów kotłów i podobnych instalacji.

Produkty PAROC Pro Wired Mat LE są przeznaczone do izolacji termicznej i akustycznej urządzeń przemysłowych i szczególnie zalecane do zastosowań wewnętrznych w wysokich temperaturach oraz w miejscach o słabej wentylacji. Niskoemisyjna technologia lepiszcza zapewnia podczas pierwszej fazy nagrzewania wyjątkowo niską emisję formaldehydu i monoizocyjanianów w porównaniu z konwencjonalnymi wyrobami izolacyjnymi z wełny mineralnej.

Produkt jest również dostępny bez okładziny lub ze wzmocnioną okładziną z folii aluminiowej lub z okładziną Comfort, z siatką i drutem do szycia ze stali nierdzewnej (W2) lub z siatką ocynkowaną i drutem do szycia ze stali nierdzewnej (SW2).



Karta produktu

2026-10-14

Wymiary (mm)

Szerokość x Długość

500 x 2500

Grubość

100

Gęstość Nominalna

80 kg/m³

Inne wymiary są dostępne na życzenie.

Charakterystyki produktu zgodnie z EN 14303

Kod oznaczeniowy	MW-EN 14303-T2-ST(+)-660-WS1-CL10
Numer Deklaracji właściwości użytkowych	40766
Tolerancja grubości, T	T2
Euroklasa reakcji na ogień	A1
Maksymalna temperatura stosowania - stabilność wymiaru	660 °C
Krótkotrwała nasiąkliwość wodą, W _p	≤ 1 kg/m ²
Śladowa ilość jonów chlorkowych rozpuszczalnych w wodzie	≤ 10 ppm
Przewodność cieplna, λ _D	Zobacz tabelę poniżej

°C	10	50	100	150	200	300	400	500	600	660
λ _D W/(m*K)	0,035	0,040	0,046	0,053	0,062	0,084	0,111	0,146	0,190	0,213

Właściwości ogniochronne

Maksymalna temperatura pracy siatki ocynkowanej: +300 °C. W przypadku wyższych temperatur zalecamy siatkę ze stali nierdzewnej (W2).

Produkty z wełny kamiennej PAROC są odporne na wysokie temperatury. Lepiszczce zaczyna odparowywać po przekroczeniu temperatury około 200°C, jednak właściwości ogniochronne materiału nie ulegają zmianie. Wełna kamienna charakteryzuje się wysoką temperaturą topnienia, przekraczającą 1000°C (wewnętrzna metoda testowa).

Właściwości środowiskowe

Znak towarowy Europejskiej Rady ds. Certyfikacji Produktów z Wełny Mineralnej (EUCEB) widoczny na opakowaniach naszych produktów potwierdza, że włókna wełny kamiennej PAROC spełniają wymagania dotyczące rozpuszczalności biologicznej określone w dyrektywie UE nr 1272/2008. Znak jakości RAL potwierdza także spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa i rozpuszczalności biologicznej zgodnie z niemieckim rozporządzeniem technicznym TRGS 905.

Wełna kamienna PAROC powstaje ze skał. Objętość wyrobów składa się w ok. 98% z powietrza i jedynie ok. 2% z włókien skalnych. Doskonałe właściwości produktu wynikają z naturalnych cech wykorzystywanych surowców. Wełna kamienna PAROC zachowuje swoje oryginalne wymiary i właściwości izolacyjne przez cały okres użytkowania budynku, który szacuje się na minimum 50 lat.

Certyfikaty i aprobaty

Certyfikat zgodności

0809-CPR-1016

Magazynowanie i montaż

Produkty PAROC należy przechowywać w opakowaniach zabezpieczonych przed zewnętrznymi warunkami atmosferycznymi.

Montaż zgodnie z założeniami projektowymi lub na podstawie instrukcji producenta.

Zawarte tutaj informacje techniczne zostały dostarczone nieodpłatnie oraz bez żadnych zobowiązań; przekazywane i akceptowane są na wyłączne ryzyko osoby otrzymującej. Ponieważ warunki użytkowania mogą się różnić i są niezależne od nas, firma Paroc nie poświadcza ani nie odpowiada za dokładność i wiarygodność danych związanych z konkretnym zastosowaniem żadnego z opisanych tutaj produktów. Firma Paroc zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego dokumentu bez wcześniejszego powiadomienia. PAROC jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Paroc Group Oy. Karta produktu obowiązuje w następujących krajach: Polska.