

## PRODUKTBLAD

# PAROC SHT 1



### Vindsull

PAROC SHT 1 Vindsull är tillerkad av mjuk stenullsiolering och anpassad för gör-det-själv-installationer. Vindsullen installeras med en lösullspruta som kan hyras hos en bygghandlare. Produkten och installationsmetoden är lämplig för nya små vindar eller befintliga gamla vindar som behöver extra isolering. PAROC SHT 1 sprutas in på öppna horisontella vindsbjälklag med en densitet på minst 45 kg/m<sup>3</sup>, och detta ger ett lambda på 0,041 W/mK för isoleringsskiktet. 1 säck = 15 kg och isolerar ca 0,32 m<sup>3</sup>.

<b>Godkännande nummer</b>	0809-CPR-1014 Eurofins Expert Services Ltd, P.O. Box 1001, FI-02044 VTT, Finland
<b>Beskrivningskod</b>	MW-EN14064-1-S2-MU1
<b>Förpackning</b>	Plastemballage. Säckar på pall.
<b>Paketstorlek</b>	230 x 400 x 800 mm
<b>Pallstorlek</b>	1200 x 800 mm

## Egenskaper

EGENSKAP	VÄRDE	ENLIGT
<b>BRANDEGENSKAPER</b>		
Brandklassificering, Euroclass	A1	EN 14064-1:2010 (EN 13501-1)
Kontinuerlig glödbrand	NPD	EN 14064-1:2010
Brännbarhet	Obrännbar	EN ISO 1182
<b>VÄRMEEGENSKAPER</b>		
Vindsbjälklag (Installerad Densitet: $\geq 45 \text{ kg/m}^3$ )	Deklarerad Värmekonduktivitet, $\lambda_D$ : 0,041 W/mK	EN 14064-1:2010 (EN 12667)
<b>FUKTEGENSKAPER</b>		
Vattenabsorption, korttid $W_p$ , ( $W_p$ )	NPD	EN 14064-1:2010 (EN 1609)
Änggenomgångsmotstånd $MU$ , $\mu$	1	EN 14064-1:2010 (EN 12086)
<b>EMISSIONER</b>		
Emission av farliga ämnen	NPD	EN 14064-1:2010
<b>BESTÄNDIGHET AV BRAND- OCH TERMISKA EGENSKAPER</b>		
Beständighet av brandegenskaper gentemot åldring/nedbrytning	Brandegenskaperna ändras inte med tiden. Euroklass klassificeringen av produkten är relaterad till organiskt innehållet, vilket inte kan öka med tiden.	
Beständighet av värmemotstånd gentemot åldring/nedbrytning	Värmekonduktiviteten på mineralull ändras inte med tiden, erfarenhet visar att fiberstrukturen är stabil och porositeten innehåller inga andra gaser än luft.	
Sättningsklass Si	Vindsbjälklag: 2	



PAROC AB, 541 86 Skövde, Besöksadress: Bruksgatan 2, Tel. 0500 469 000, Fax 0500 469 220, [www.paroc.se](http://www.paroc.se)

Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade produkter. Informationen är giltig ända tills den ersätts av nästa tryckta eller digitala version. Senaste versionen av denna broschyr finns alltid tillgänglig på Parocs websidor. Redovisade konstruktionslösningar utgör områden där våra produkters funktion och tekniska egenskaper är väl beprövade. Informationen är inte att betrakta som en garanti då vi inte har kontroll över ingående komponenter från andra leverantörer eller arbetsutförandet i byggprocessen. Vi tar inget ansvar för om våra produkter användes utanför de i våra informationsmaterial beskrivna användningsområdena. På grund av kontinuerlig utveckling av våra produkter förbehåller vi oss rätten att göra förändringar och anpassningar i våra informationsmaterial. PAROC är ett registrerat varumärke från Paroc Group. This data sheet is valid in following countries: Sweden.