

PAROC FPS 20ta

Fire protection Slab

PAROC FPS 20ta är en brandskyddsskiva med en nominell densitet på ~200 kg/m³. Belagd med glasfiberflor och en tunn aluminiumfolie. Produkten kan användas för brandskyddsapplikationer, där tillräcklig produktensitet fungerar som urvalskriterium för brandskyddsisoleringen.

Brandskyddsskivan fästs på ytan som ska skyddas med obrännbara fästen enligt konstruktörens anvisningar.

Produkten är lätt att skära i olika former med en isolerkniv.



Produktblad

17.3.2026

Dimensioner (mm)	Bredd x Längd	Tjocklek
	1200 x 2400	25

Förpackningstyp	Lösa skivor på palla
------------------------	----------------------

Produktegenskaper enligt EN 13162	Beskrivningskod	MW-EN13162-T5-DS(70,-)-WS-WL(P)-Z(6.00)
	Prestandadeklaration nummer	10117
	Tjocklekstolerans, T	T5
	Brandklassificering, Euroklass	A1
	Värmeledning, λ_D	0,041 W/mK
	Vattenabsorption, korttid, W_p	$\leq 1 \text{ kg/m}^2$
	Vattenabsorption, långtid, W_{pL}	$\leq 3 \text{ kg/m}^2$
	Ånggenomgångsmotstånd, Z	6,00 m ² hPa/mg
	Värmemotstånd, R	Se tabellen nedan
	Dimensionsstabilitet vid specifik temperatur, DS(70,-)	$\leq 1 \%$

Brandegenskaper	PAROC Stenull kan motstå höga temperaturer och bindemedlet börjar först att förångas när dess temperatur överstiger 200°C medans de brandskyddande egenskaperna bibehålls. Stenull har en hög smältpunkt på över 1000°C (intern testmetod).
------------------------	---

Termiska egenskaper	Värmemotstånd $R_D = d / \lambda_D$ $\lambda_D = 0,041 \text{ W/mK}$
----------------------------	---

Tjocklek	25
Värmemotstånd	0.60

Fuktegenskaper	PAROC Stenull förblir torr även vid en hög relativ fuktighet (RF, 98%). Stenull är ett diffusionsöppet material som inte absorberar eller lagrar vatten. Den tillåter också att fukt som finns bundet i andra material kan torka ut genom isoleringslagret (se rapport VTT-S-05337-17). PAROC Stenullsisolering består huvudsakligen av sten som råmaterial och innehåller inte några ämnen som kan ge upphov till mögelpåväxt.
-----------------------	---

Miljöegenskaper

Märkningen EUCEB (European Certification Board for Mineral Wool products) på våra produkter bekräftar att fibren i PAROC Stenull uppfyller kraven på biolöslighet i EU-direktiv nr 1272/2008. Det tyska RAL-kvalitetsmärket bekräftar att kraven på biolöslighet och säkerhet är uppfyllda enligt den tyska tekniska föreskriften TRGS905.

PAROC Stenull är tillverkat av sten. Innehållet i produkten är ca. 2% stenullsfibrer och ca. 98% luft. De utmärkta egenskaperna som finns i stenullsisolering bygger på egenskaper som kommer med valet av råmaterial. PAROC Stenull bibehåller sin isolerande förmåga och sina dimensioner under hela byggnadens referenslivslängd, som anses vara minst 50 år.

PAROC Stenull är återanvändbar och kan återvinnas till nya stenullprodukter.

Certifikat och godkännanden

EG - försäkran om överensstämmelse

0809-CPR-1015

Förvaring och hantering

Se PAROC Stonewool-förvarings- och hanteringsguiden på vår webbplats:

<https://www.paroc.com/sv-se/documents/uploads/stone-wool-handling-and-storing-instruction>

Isoleringskivorna av stenull ska skäras med lämplig isoleringskniv. Isoleringsskivor med beklädnad ska skäras med beklädanden vänd uppåt och med en fintandad isoleringskniv. Isoleringsskivorna fästs enligt föreskriven metod från rådgivande arkitekt

Teknisk information som lämnas häri tillhandahålls utan ansvar eller skyldighet och ges och accepteras på mottagarens egen risk. Eftersom förhållanden kan variera och ligger utanför vår kontroll, framför och ansvarar Paroc inte för noggrannheten eller tillförlitligheten i data som är associerade med särskild användning av någon produkt som beskrivs häri. Paroc förbehåller sig rätten att ändra detta dokument utan föregående meddelande. PAROC är ett registrerat varumärke från Paroc Group Oy. Detta datablad är giltigt i följande länder: Sverige.