


PAROC Pro Wired Mat WR 660 AluCoat

PAROC Pro Wired Mat WR 660 AluCoat är en obrännbar nätmatta av stenull, med utmärkta vattenavvisande egenskaper, med armerad aluminiumfolie och metallnät på ena sidan.

Produkten är avsedd för termisk och akustisk isolering av industriell utrustning, inklusive tryckkärl, reaktorer, värmeväxlare, pannor, kanaler och rörledningar med stor diameter.

PAROC WR-produkter är ett utmärkt lösning för att minimera risken för CUI (korrosion under isolering), samtidigt som de behåller sina enastående vattenavvisande egenskaper vid förhöjda temperaturer. PAROC WR-produkter är säkra att använda i kombination med målningsarbeten.

Produkten finns även utan ytskikt eller med aluminiumfolie eller med Comfort-ytskikt, med nät och sytråd av rostfritt stål (W2) eller med galvaniserat nät och sytråd av rostfritt stål (SW2).



Produktblad

2026-10-14

Dimensioner (mm)

Bredd x Längd

Tjocklek

1000 x 2500

100

1000 x 3500

80

1000 x 4000

60

1000 x 5000

50

1000 x 6500

40

1000 x 8000

30

Nominell densitet

80 kg/m³

Andra dimensioner finns tillgängliga på begäran.

Produktegenskaper enligt EN 14303

Beskrivningskod MW-EN 14303-T2-ST(+)-660-WS1-CL10

Prestandadeklaration nummer 40437

Tjocklekstolerans, T T2

Brandklassificering, Euroklass A1

Högsta användningstemperatur - dimensionsstabilitet 660 °C

Vattenabsorption, korttid, W_p ≤ 1 kg/m²

Spårmängd av vattenlösliga kloridjoner ≤ 10 ppm

Värmekonduktivitet, λ_D Se tabellen nedan

°C	10	50	100	150	200	300	400	500	600	660
λ _D W/(m*K)	0,035	0,040	0,046	0,053	0,062	0,084	0,111	0,146	0,190	0,213

Brandegenskaper	Ytskiktets ytemperatur får inte överstiga +80 °C (temperaturbegränsningen fastställs enligt limmets värmebeständighet). PAROC Stenull kan motstå höga temperaturer och bindemedlet börjar först att förångas när dess temperatur överstiger 200°C medans de brandskyddande egenskaperna bibehålls. Stenull har en hög smältpunkt på över 1000°C (intern testmetod).
Fuktegenskaper	PAROC WR-skivor och mattor har en mycket låg vattenabsorption (genomsnittlig <0,1 kg/m² vid temperaturer upp till 300°C/24h). Testat enligt EN 1609 / EN 29767 och baserat på tredjepartstestning 2019 och interna tester 2023-2024.
Miljöegenskaper	Märkningen EUCEB (European Certification Board for Mineral Wool products) på våra produkter bekräftar att fibrerna i PAROC Stenull uppfyller kraven på biolöslighet i EU-direktiv nr 1272/2008. Det tyska RAL-kvalitetsmärket bekräftar att kraven på biolöslighet och säkerhet är uppfyllda enligt den tyska tekniska föreskriften TRGS905. PAROC Stenull är tillverkat av sten. Innehållet i produkten är ca. 2% stenullsfibrer och ca. 98% luft. De utmärkta egenskaperna som finns i stenullsisolering bygger på egenskaper som kommer med valet av råmaterial. PAROC Stenull bibehåller sin isolerande förmåga och sina dimensioner under hela byggnadens referenslivslängd, som anses vara minst 50 år.
Certifikat och godkännanden	EG - försäkran om överensstämmelse0809-CPR-1016 PAROC WR-produkter är säkra att använda i kombination med ytbehandling och målning. PAROC WR-produkter är tredjepartstestade enligt den striktaste klassen av standarden VDMA 24364 som beskriver testning av produkter för förekomst av ämnen som försämrar färgvätningsförmågan.
Förvaring och hantering	PAROC produkter bör förvaras i förpackningar skyddade mot yttre väderförhållanden. Installation i enlighet med konstruktionsantaganden eller baserat på tillverkarens instruktioner.

Teknisk information som lämnas häri tillhandahålls utan ansvar eller skyldighet och ges och accepteras på mottagarens egen risk. Eftersom förhållanden kan variera och ligger utanför vår kontroll, framför och ansvarar Paroc inte för noggrannheten eller tillförlitligheten i data som är associerade med särskild användning av någon produkt som beskrivs häri. Paroc förbehåller sig rätten att ändra detta dokument utan föregående meddelande. PAROC är ett registrerat varumärke från Paroc Group Oy. Detta datablad är giltigt i följande länder: Sverige.