

## PRODUKTBLAD



### PAROC Clad Alu Tape

PAROC Clad Alu Tejp är UV-och väderbeständig akryltejp baserad på en speciell termoplastik laminatblandning med ren aluminium och PVC med utmärkt åldersbeständighet. Den används bland annat för maskering av klädda produkter.

Den är idealisk för att tätta PAROC Clad beklädda böjar. Tätta rör och ventilationskanaler permanent inom värme-, ventilations och luftkonditioneringsteknik. PAROC Clad Alu Tape ger en fantastisk finish och säker installation.

Användningstemperatur: -40°C to +120°C.

**Förpackning** 50 mm: 24 rullar/kartong

DIMENSIONER	
Tjocklek	NPD
Bredd	50 mm
Längd	50 m

## Egenskaper

EGENSKAP	VÄRDE	ENLIGT
<b>ANDRA EGENSKAPER</b>		
Beläggning	Speciellt 4-lagers laminat av aluminiumfolie, termoplastfilm och PVC	
Skyddspapper	Siliconfilm	
Adhesive	Polyakryl	
Användningstemperatur	-40°C - +120°C	
Installationstemperatur	+5°C - +40°C	
Lagringstemperatur:	+5°C- +35°C	

## Utförande

Beläggning	Speciellt 4-lagers laminat av aluminiumfolie, termoplastfilm och PVC
<b>FÄRGER</b>	
Aluminium, ljus	

## Hantering

<b>MONTERING</b>	
Arbetsbeskrivning	Vid installationen skall materialet som skall tejpas ha en temperatur på minimum +5°C. Låt materialet som skall installeras stå i utrymmet för att nå omgivande temperatur. Rengör ytorna som skall tejpas så att dom är fria från olja, fett och damm osv för att tejen skall nå optimal fästförmåga. Använd inte rengöringsmedel som påverkar tejen negativt. Vissa plaster och färger avger ämnen som påverkar tejen negativt. Ojämma ytor försämrar fästet mellan tejen och ytan den tejpas på. Vidhäftningen kan förbättras genom att applicera högre tryck. Skall inte användas för limning under mekanisk belastning. Inte resistent mot olja, många organiska lösningsmedel, t ex mineralsprit.
Hantering och lagring	Produkten skall förvaras i originalförpackning, liggandes plant med den skurna sidan av tejen nedåt. Förvaras torrt och rent i normal temperatur, skyddat från solljus och värmekällor.

Vi rekommenderar användaren att testa produktens lämplighet mot önskad applikation. All data och rekommendationer baseras på egna tester och praktisk erfarenhet för att hjälpa kunden att välja en lämplig tejp för en given applikation. Denna information tillhandahålls utan ansvar. Vi förbehåller oss rätten att ändra den tekniska specifikationen utan föregående meddelande. Vårt säljteam finns också tillgängligt för att hjälpa kunder med tejprågor.

PAROC AB, 541 86 Skövde, Besöksadress: Bruksgatan 2, Tel. 0500 469 000, Fax 0500 469 220, [www.paroc.se](http://www.paroc.se)

Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade produkter. Informationen är giltig ända tills den ersätts av nästa tryckta eller digitala version. Senaste versionen av denna broschyr finns alltid tillgänglig på Parocs websidor. Redovisade konstruktionslösningar utgör områden där våra produkters funktion och tekniska egenskaper är väl beprövade. Informationen är inte att betrakta som en garanti då vi inte har kontroll över ingående komponenter från andra leverantörer eller arbetsutförandet i byggprocessen. Vi tar inget ansvar för om våra produkter användes utanför de i våra informationsmaterial beskrivna användningsområdena. På grund av kontinuerlig utveckling av våra produkter förbehåller vi oss rätten att göra förändringar och anpassningar i våra informationsmaterial. PAROC är ett registrerat varumärke från Paroc Group. This data sheet is valid in following countries: Sweden.