

PAROC FireSeal

PAROC FireSeal är en brandtätningssmassa testad specifikt vid brandtätning av brandklassade ventilationskanaler enligt EN 1366-1. Den är idealisk för tätning av skarvarna mellan skiljeväggar och brandklassade kanaler. Dessutom kan den användas för att täta, reparera och fylla sprickor, hål och luckor i ventilations- och rökutsugskanaler. Tätningsmedlet ger utmärkt vidhäftning till metall-, tegel- och cementytor.



Produktblad

28.8.2025

Mått	Patronens kapacitet (ml)	Patroner / låda	Lådor / pall
	280	15	84

Produktegenskaper	Egenskap	Värde
	Färg	
Densitet		2.0...2.1 g/ml
Härdningstid		24 timmar
Bearbetningstid		5 minuter
Applicerings- och lagringstemperatur		+5°C till +35°C
Djuphärdningshastighet		2mm / 24h
Täckning		17 linjära meter för en 4 mm x 4 mm skarv från 280ml patron
Temperaturområde		-40°C till +1200°C (härdad produkt)

Utseende	Egenskap	Beskrivning
	Färg	

Hantering	Ämne	Beskrivning
	Förberedelse av ytan	
Prima		Ytor med hög sugningsförmåga: vattna lätt precis innan du applicerar produkten.
Applicering		Applicera produkten med hjälp av en fogspruta. Säkerställ god kontakt med ytorna. Jämna till ytan med en spatel eller fuktig trasa/svamp.
Begränsningar		Tätningssmedel rekommenderas inte för: <ul style="list-style-type: none"> - System för centralvärme - Metallskarvar med betydande värmerörelser - Applikationer utomhus - Vattenavvisande fäste - Konstant nedsänkning i vatten
Hanterings- och rengöringsinstruktioner		Härdat tätningssmedel avlägsnas mekaniskt. På huden torkas ohärdat tätningssmedel av med en trasa, tvätta sedan med tvål och vatten. Förvaras utom räckhåll för barn. Spola inte ner produkten i avloppet.
Lagring		I originalförseglad förpackning, inne i ett lager, i torra och svala rum, under en period av 18 månader från tillverkningsdatumet, vid temperaturer från +5°C till +35°C.

Teknisk information som lämnas här tillhandahålls utan ansvar eller skyldighet och ges och accepteras på mottagarens egen risk. Eftersom förhållanden kan variera och ligger utanför vår kontroll, framför och ansvarar Paroc inte för noggrannheten eller tillförlitligheten i data som är associerade med särskild användning av någon produkt som beskrivs här. Paroc förbehåller sig rätten att ändra detta dokument utan föregående meddelande. PAROC är ett registrerat varumärke från Paroc Group Oy. Detta datablad är giltigt i följande länder: Sverige.