

PAROC FireSeal

PAROC® FireSeal är en brandbeständig tätningsmassa avsedd för användning i brandklassade VVS-ventilations- och rökutsugskanalsystem. Tätningsmassan är avsedd för tätning av skarvar mellan brandklassade konstruktioner och brandklassade kanaler samt kan även användas för tätning, reparation och utfyllnad av sprickor, hål och öppningar i ventilations- och rökutsugskanaler där brandbeständig tätning krävs.

PAROC® FireSeal är avsedd att användas som en komponent i PAROC brandklassade kanalsystem (t.ex. PAROC® Vect-isoleringsssystem), där brandprestandan är verifierad och deklarerad för hela systemet när installationen utförs enligt gällande PAROC projekterings- och monteringsanvisningar.

Tätningsmassan har utmärkt vidhäftning mot metall-, tegel- och cementytor och ger därmed tillförlitlig infästning i typiska applikationer för kanal- och genomföringstätning.



Produktblad

18.3.2026

Mått	Patronens kapacitet (ml)	Patroner / låda	Lådor / pall
	280	15	84

Produktegenskaper	Egenskap	Värde
	Densitet	2.0...2.1 g/ml
	Härdningstid	24 timmar
	Bearbetningstid	5 minuter
	Applicerings- och lagringstemperatur	+5 °C till +35 °C
	Djuphärdningshastighet	2 mm / 24 h
	Täckning	17 linjära meter för en 4 mm x 4 mm skarv från 280 ml patron
	Temperaturområde	-40 °C till +1200 °C (härdad produkt)

Utseende	Egenskap	Beskrivning
	Färg	Svart

Hantering	Ämne	Beskrivning
	Förberedelse av ytan	Ytorna ska vara torra, rena och fria från olja, fett och lösa partiklar. Metallytor bör avfettas och kvarvarande färg, rost och oxider slipas.
	Prima	Ytor med hög sugningsförmåga: vattna lätt precis innan du applicerar produkten.
	Applicering	Applicera produkten med hjälp av en fogspruta. Säkerställ god kontakt med ytorna. Jämna till ytan med en spatel eller fuktig trasa/svamp.
	Begränsningar	Tätningsmedel rekommenderas inte för: <ul style="list-style-type: none"> - System för centralvärme - Metallskarvar med betydande värmerörelser - Applikationer utomhus - Vattenavvisande fäste - Konstant nedsänkning i vatten
	Hanterings- och rengöringsinstruktioner	Härdat tätningsmedel avlägsnas mekaniskt. På huden torkas ohärdat tätningsmedel av med en trasa, tvätta sedan med tvål och vatten. Förvaras utom räckhåll för barn. Spola inte ner produkten i avloppet.
	Lagring	I originalförseglad förpackning, inne i ett lager, i torra och svala rum, under en period av 18 månader från tillverkningsdatumet, vid temperaturer från +5 °C till +35 °C.

Teknisk information som lämnas häri tillhandahålls utan ansvar eller skyldighet och ges och accepteras på mottagarens egen risk. Eftersom förhållanden kan variera och ligger utanför vår kontroll, framför och ansvarar Paroc inte för noggrannheten eller tillförlitligheten i data som är associerade med särskild användning av någon produkt som beskrivs häri. Paroc förbehåller sig rätten att ändra detta dokument utan föregående meddelande. PAROC är ett registrerat varumärke från Paroc Group Oy. Detta datablad är giltigt i följande länder: Sverige.